

Vinduesmaling

Flügger Wood Tex er vandige produkter til udvendigt træ. Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulerstabilitet. Produkterne er enkle at påføre og tørrer hurtigt.



Produktbeskrivelse

Halvblank fyldig dækkende vinduesmaling. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

- **Hård overflade**
- **Tørrer hurtigt**
- **Maksimal holdbarhed**

Mærkninger



Anvendelse

På inddækninger, vinduer og døre.

Kan i forbindelse med behandling af vinduer og døre også anvendes på den indvendig side.
Underlaget skal være grundet, industrigrundet eller tidligere behandlet.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.

Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.:

Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegning og beklædning: 18 %.

Behandling

Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.

Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.

Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne.

Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering.

Blanke, tidlige malede overflader skal matslibes.

Nyt eller bart afrenset træ behandles med Flügger 01 Wood Tex Grundolie.

Overflader behandlet med grundolie grundmales med Flügger 02 Wood Tex Grundmaling.

Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes.

Optimal holdbarhed opnås ved to eller flere behandlinger.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte.

Ved påføring med rulle eller sprøjte efterstryges med pensel.

Afstem valg af værktøj med krav til finish.

Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.

Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.

Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet

Materialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Undgå at arbejde i direkte solskin.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Kontakt mod anden overflade inden malingen er gennemhærdet kan forårsage klæbning

Kontakt mod blødgjort PVC-tætningsliste forårsager klæbning.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Halvblank fyldig og dækket overflade.

Forventet holdbarhed 8 år.

Overladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, lagtykkelse, arbejdets udførelse og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.

Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskudspigment kan forekomme.

Spærre ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer.

OBS!

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.

Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.

Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Supplerende Info

For dette produkt er der udstedt en: [Environmental Product Declaration](#)

Tekniske data

Produkttype	Acrylmalning
Glans	Halvblank;40
Massefylde (kg/l)	1.25
Tørstof vægt (%)	49
Tørstof vol. (%)	37
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbejdtemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

december 2024

Erstatter TDS Version

oktober 2024