

Fönsterfärg

Flügger Wood Tex är vattenbaserade produkter för trätytor till utomhusbruk. Ger trä en mycket väderbeständig yta med maximal hållbarhet, glans och kulörstabilitet. Produkterna är enkla att påföra och torkar snabbt.

Produktbeskrivning

Halvblank fyllig täckande fönsterfärg. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.

- Hård yta
- Torkar snabbt
- Maximal hållbarhet



Märkningar



Användning

På täckning, fönster och dörrar.

Kan i samband med behandling av fönster och dörrar även användas på insidan. Underlaget ska vara grundat, industrigrundat eller tidigare behandlat.

Underlag

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling.

Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma.

Fukthalt i trä innan målning max.:

Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.

Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.

Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.

Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga.

Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering.

Blanka, tidigare målade ytor ska mattslipas.

Nytt eller rent rengjort trä grundoljas med Flügger 01 Wood Tex Grundolja.

Grundoljade ytor grundmålas med Flügger 02 Wood Tex Utegrund.

Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.

Optimal hållbarhet uppnås vid två eller flera strykningar.

Applicering

Pensel, roller eller spruta.

Vid påföring med roller eller spruta efterbehandlas med pensel.

Välj verktyg utifrån krav på finish.

Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.

Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Materialtemperatur vid sprutning min. 15 °C.

Kondensbildning får inte förekomma.

Undvik att arbeta i direkt solljus och på mycket heta ytor.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.

Kontakt mot annan yta innan färgen är fullständigt härdad kan orsaka klibbning.

Kontakt mot mjukad PVC-tätningssremsa orsakar klibbning.

Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Halvblank och täckande yta. Förväntat hållbarhet 8 år.

Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, skiktjocklek, arbetets utförande och exponering. Hållbarheten kan därför vara kortare eller längre än angivet.

Kritande från starka kulörer kan förekomma vid överskottspigment

Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen.

OBS!

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.

Vidta lämpliga åtgärder mot påverkan av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.

Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

Kompletterande info

För denna produkt utfärdas en: [Environmental Product Declaration](#)

Tekniska data

Produkttyp	Akrylatfärg
Glans	Halvblank;40
Densitet (kg/l)	1.25
Torrhalt: Vikt %	49
Torrhalt: Vol %	37
Normal sträckförmåga (m ² /litr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

december 2024

Ersätter TDS version

oktober 2024