

03 Wood Tex

Produktbeskrivelse

Halvmatt, transparent beis der treets årringer og struktur er synlig. Produktet er enkelt å påføre og tørker raskt. Hemmer mugg og soppvekst på overflaten.

- Enkel å påføre
- Fremhever treets årringer
- Inneholder UV-filter



Merking



Anvendelse

Bygningskonstruksjoner som f.eks. takskjegg, gavlkledninger og fasader.

Lyse tresorter f.eks. furu og gran med eller uten impregnering, vanntett kryssfiner og lignende platematerialer.

Underlaget skal være grunnet eller tidligere behandlet med beis.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Utilstrekkelig beskyttet endeved, vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme.

Fukttinnhold i tre før malebehandling maks.:

Vinduer og dører: 12 % ± 3; takskjegg, gjerde og kledning: 18 %.

Behandling

Løstsittende beis, maling og nedbrutte trefibre fjernes ved rensing og sliping

Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fjernes med Facade Clean.

Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Anti-green.

Avrund skarpe kanter for å få best mulig dekkevne

Alt bart treverk behandles før eller umiddelbart etter montering

Blanke, tidligere behandlede overflater skal mattslipes.

Nytt, deriblant impregnert tre, eller bart rensert tre grunnes med Flügger 01 Wood Tex Grunnolje.

Underlag som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal renses og løse trefibre fjernes

Optimal holdbarhet oppnås ved 2 strøk

Fargeopplevelsen avhenger av underlag, sugeevne og antallet behandlinger.

På treverk som utsettes for sollys, skal produktet brekkes, da pigmenteringen beskytter treverket mot solens UV-stråler og motvirker gråning.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøyte.

Gå over med pensel etter påføring med rulle eller sprøyte.

Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.

Påfør vått-i-vått, avslutt ved å stryke i samme retning.

Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet

Materialtemperatur ved sprøyting min. 15 °C.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Unngå å arbeide i direkte solskinn og på veldig varme overflater.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Godt å vite

Ved behov for reparasjoner fjernes mindre merker og smuss ved rengjøring.

Flekkreparasjoner utføres med samme materiale/batchnummer som opprinnelig ble brukt.

Flekkreparasjoner må forventes å være synlige i større eller mindre grad, avhengig av fargetone, glans, påføringsmetode, overflate, lys og synsvinkel.

Større skader repareres med avgrensning mot hjørner, skjøter og lignende.

Forventet resultat

Halvmatt og transparent overflate der treets årringer og struktur er synlig.

Forventet holdbarhet 8 år.

Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering.

Holdbarheten kan derfor være kortere eller lenger enn angitt.

Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.

Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør overflaten og reparer eventuelle skader en gang i året eller etter behov.

Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fjernes med Facade Clean.

Alger, mugg- og skimmelvekst fjernes ved rengjøring med Facade Anti-green.

Tips

Dersom hele emballasjens innhold ikke brukes i én arbeidsoperasjon, anbefales det å arbeide fra en separat bøtte eller malerkar i stedet for direkte fra originalemballasjen, da gjentatt åpning og eksponering for luft kan påvirke malingens egenskaper og holdbarhet.

Hell derfor kun den nødvendige mengden maling over i en separat bøtte eller malerkar.

Bruk eventuelt poser eller innlegg for å holde malerkaret eller bøtten rent.

Hold malingen tildekket under pauser for å unngå inntørking.

Unngå å helle malingsrester tilbake i originalemballasjen.

For å minimere svinn anbefales det fortløpende kun å helle opp den mengden maling som er nødvendig.

Ved lagring kan malingen med fordel helles over i en mindre, tett lukket emballasje som passer til mengden.

Kvalitetskontroll og særlige forhold

Farge

Den utførende parten er ansvarlig for å kontrollere og godkjenne den valgte fargen, inkludert å sikre tredjepartsverifisering før produktet tas i bruk.

Feilfrie produkter og fargetoner kan ikke returneres.

Nyans variasjon

Toleranser knyttet til batch, fargetone og lagtykkelse kan føre til mindre nyanseforskjeller.

Reparasjoner utført med samme bøtte kan likevel avvike i nyanse dersom den opprinnelige overflaten har vært utsatt for smuss, slitasje eller annen påvirkning fra omgivelsene og miljøet.

Reparasjon

Mindre merker og smuss fjernes ved rengjøring.

Reparasjoner med maling utføres ved å male hele flater, avgrenset mot hjørner, skjøter og lignende.

Flekkreparasjoner vil være mer eller mindre synlige, avhengig av farge, glans, påføringsmetode, overflatestruktur, lysforhold og synsvinkel.

Det skal benyttes samme produkt og batchnummer som opprinnelig.

Skader og ujevnheter utbedres etter behov med egnede materialer.

OBS!

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.

Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.

Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Beis
Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.02
Tørstoff vekt (%)	22
Tørstoff vol (%)	20
Nominell rekkeevne (m²/l)	8
Lang rekkeevne (m²/l)	11
Kort rekkeevne (m²/l)	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/e): 130 g/l (2010) Product VOC: max 20 g/l
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

oktober 2026

Erstatter TDS Versjon

september 2026