

03 Wood Tex

Vörulýsing

Hálfmött, gagnsæ viðarvörn þar sem æðamynstur og bygging viðarins sést í gegn. Varan eru auðveld í notkun og þornunartíminn er stuttur. Kemur í veg fyrir myglu og mygluvöxt á yfirborðinu.

- Auðveld í notkun
- Dregur fram æðar viðsins
- Með vörn gegn útfjólubláum geislum



Merkingar



Notkunarmöguleikar

Byggingareiningar á borð við þakskyggni, gaffklæðningar og útveggi.

Ljósar viðartegundir, t.d. fura og greni með eða án gegndreyppingar, vatnsheldur krossviður og álíka plötuefni.

Undirlagið þarf að vera grunnað eða hafa verið meðhöndlað áður með gagnsærri viðarvörn.

Undirlag

Undirlagið þarf að vera hreint, þurrt, þétt og henta til yfirmálunar.

Forðast verður ófullnægjandi meðhöndlun á endaflekum, vatnsgildirur eða staði þar sem vatn kann að safnast fyrir.

Rakahlutfall í viði fyrir málun má að hámarki vera:

Á gluggum og hurðum: $12\% \pm 3$; hlutar sem skaga út, girðingar og klæðningar: 18%.

Meðhöndlun

Flagnandi eldri viðarvörn og trosnaðar viðartrefjar er fjarlæggt með hreinsun og slípun.

Óhreinindi, fita og smitandi efni skal fjarlægja með Facade Clean.

Þörungur, myglu- og sveppagróður skal fjarlægja með því að hreinsa með Facade Anti-green.

Slípið hvassar brúnir til að tryggja sem besta þekju.

Óvarinn við skal meðhöndla fyrir eða rétt eftir uppsetningu.

Gljáandi, áður meðhöndlaða fleti þarf að mattslípa.

Nýr viður, þar á meðal gegndreyptur viður, eða við sem hefur verið hreinsaður skal grunna með Flügger 01 Wood Tex Grunnolía.

Undirlag sem hefur staðið ómeðhöndlað í yfir fjórar vikur skal hreinsa og fjarlægja skal allar lausar viðartrefjar.

Bestu endingu er náð með tveimur umferðum.

Útkoma litarins fer eftir undirlaginu, gleypni og fjölda umferða.

Á tréverk sem verður fyrir sólarljósi skal lita vöruna, þar sem litarefnin vernda viðinn gegn útfjólubláum geislum sólarinnar og vinna gegn gráma.

Notkun

Notið pensil, rúllu eða sprautu.

Ef notuð er rúlla eða sprauta er strokið yfir með pensli að síðustu.

Val á verkfærum ætti að ráðast af kröfum um endanlegt útlit.

Notið „blautt á blautt“-aðferð við málunina og strjúkið penslinum ævinlega í sömu átt.

Notið alltaf efni með sama lotunúmeri fyrir samliggjandi eða órofna yfirborðsfleti.

Kuldi eða hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.

Hitastig efnis þegar því er sprautað á verður að vera minnst 15 °C.

Forðast verður alla rakapéttingu við þornun/hörðun.

Forðist að vinna í beinu sólarljósi og á mjög heitum flötum.

Kuldi og aukinn loftraki lengir þornunartímann, herðingartímann og tímann sem líður milli umferða.

Hærri lofthiti og lítill loftraki stytta þornunartímann og herðingartímann.

Gerð ævinlega prufu til að kanna viðloðun og útlit.

Gott að vita

Ef þörf er á viðgerð skal fjarlægja minniháttar bletti og óhreinindi með þrifum.

Blettaviðgerðir eru framkvæmdar með sama efni/lotunúmeri og upphaflega var notað.

Búast má við að blettaviðgerðir séu sýnilegar að einhverju leyti, eftir lit, gljástigi, ásetningaraðferð, yfirborðsaferð, birtu og sjónarhorni.

Stærri skemmdir eru lagfærðar með því að mála heila fleti að hornum, samskeytum og þess háttar.

Væntanleg útkoma

Hálfmatt og gagnsætt yfirborð þar sem æðamynstur og bygging viðarins sést í gegn.

Áætluð ending er 8 ár.

Ending yfirborðsins fer eftir gæðum viðarins, byggingu viðarins, aðferðum við meðhöndlun og váhrifum. Endingartími kann því að vera skemmri eða lengri en gefið er upp.

Sterkir litir kunna að smita út frá sér.

Efnið hindrar ekki að kvistir og vatnsleysanleg litarefni sjáist í gegn.

Þrif og viðhald

Hreinsaðu yfirborðið og gerðu við skemmdir einu sinni á ári eða eftir þörfum.

Óhreinindi, feiti og aðskotaefni ætti að fjarlægja með Façade Clean.

Þörungar, mygla og mygluvöxtur eru fjarlægð með hreinsun með Façade Anti-green.

Ábendingar

Ef allt innihald umbúðanna er ekki notað í einni vinnulotu er mælt með því að vinna úr sérstakri fötu eða málningarbakka frekar en beint úr upprunalegu umbúðunum, þar sem endurtekin opnun og snerting við loft getur haft áhrif á eiginleika og geymslupól málningarinnar.

Hellið því aðeins því magni af málningu sem þarf í sérstaka fötu eða málningarbakka.

Notið eftir þörfum poka eða innlegg til að halda málningarbakkanum eða fötunni hreinni.

Haldið málningunni yfirbreiddri í hléum til að koma í veg fyrir að hún þorni.

Ekki hella málningarleifum aftur í upprunalegu umbúðirnar.

Til að lágmarka soun er mælt með því að hella aðeins upp því magni af málningu sem þarf hverju sinni.

Við geymslu getur verið hentugt að hella málningunni í minni, vel lokað ílát sem hentar því magni sem eftir er.

Gæðastýring og sérskilyrði

Litur

Sá aðili sem framkvæmir verkið ber ábyrgð á að yfirfara og samþykkja valinn lit, þar með talið að tryggja staðfestingu þriðja aðila áður en varan er notuð. Ógallaðar vörur og litablöndur eru ekki endurgreiddar.

Litafrávik

Frávik innan vikmarka sem tengjast framleiðslulotum, litblöndun og þykkt laga geta valdið smávægilegum litbrigðamun.

Viðgerð sem gerð er með efni úr sömu fötu getur verið með öðru litbrigði ef upprunalega yfirborðið hefur orðið fyrir óhreinindum, sliti eða öðrum áhrifum frá umhverfinu.

Viðgerð

Fjarlægjið minniháttar bletti og óhreinindi með hreinsun.

Viðgerð með málningu er framkvæmd með því að mála heila fleti að hornum, samskeytum og þess háttar.

Blettaviðgerðir með málningu má búast við að verði sýnilegar að einhverju leyti, eftir lit, gljástigi, ásetningaraðferð, yfirborðsáferð, birtu og sjónarhorni. Notið sömu vöru og lotunúmer og upphaflega var notað.

Skemmdir og viðgerðir skulu lagfærðar eftir þörfum með viðeigandi efnum.

Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri.

Gerið viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð.

Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.

Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Hálfþekjandi viðarvörn
Gljái	Hálfmatt;20
Eðlisþyngd (kg/l)	1.02
Þurrefnisinnihald vigt %	22
Þurrefnisinnihald rúmmál %	20
Efnisnotkun (m²/l)	8
Langur notkun (m²/ltr.)	11
Stuttur notkun (m²/ltr.)	6
Lágmi. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Snertípurtt við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	1
Tími á milli umferða við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	4
Full harka við 20 °C, 60 % raka (daga)	28
Þynning	Má ekki þynna
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/e): 130 g/l (2010) Product VOC: max 20 g/l
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn og sápa
Country of Origin	Denmark

Núverandi TDS útgáfa

október 2026

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

september 2026