

Natural Wood Boat Varnish

Produktbeskrivelse

Specielt formuleret lak til behandling på naturtræ. Giver en robust, vejrogsaltvandsbestandig overflade. Natural Wood Boat Varnish fås i halvblank eller blank.

- Specielt til naturtræ
- Robust overflade
- Blank eller halvblank



Mærkninger



Anvendelse

Anvendes inden- og udendørs til lakering af naturtræ.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Uensartet eller løstsiddende lak og maling totalafrenses til rent træ ved slibning. Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Natural Wood Cleaner. Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner. Tidligere lakerede overflader matslibes, undgå gennemslibning. Tør efter med en hårdt opvredet klud. Ubehandlet træ grundes med Flügger 01 Wood Tex Grundolie. Optimal holdbarhed og resultat opnås ved 3 behandlinger inden ibrugtagning. Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Påføring

Pensel.

Efter grunding påføres 3 lag ufortyndet Natural Wood Boat Varnish.

Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Undgå at arbejde i direkte solskin.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Forventet resultat

Mættet overflade med ensartet glans og finish.

Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, arbejdets udførsel og eksponering.

Rengøring og vedligehold

Rengør overfladen og reparer eventuelle skader en gang årligt eller efter behov.
Smuds, snavs, samt eventuel mildere begroning fjernes med Facade Clean.

OBS!

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.

Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter påføring.

Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som metal.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Glans	Blank;Halvblank
Massefylde (kg/l)	0.90
Tørstof vægt (%)	46
Tørstof vol. (%)	40
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Lang rækkeevne (m ² /l.)	10
Kort rækkeevne (m ² /ltr.)	6
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin og penselrens
Country of Origin	Sweden

Nuværende TDS Version

juni 2025

Erstatter TDS Version

december 2024