

Natural Wood Boat Varnish

Produktbeskrivning

Speciellt formulerad lack för behandling av naturträ. Ger en robust, väder- och saltvattentålig yta. Natural Wood Boat Varnish är tillgängligt halvblank eller blank.

- Speciellt för naturträ
- Robust yta
- Blank eller halvblank



Märkningar



Användning

Används inom- och utomhus för lackering av naturträ.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Ojämn eller löst sittande lack och färg avlägsnas helt och hållet till rent trä genom slipning.

Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Natural Wood Cleaner.

Alg-, mögel- och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.

Matt slipa tidigare lackerade ytor, undvik att slipa igenom.

Torka torrt med en hårt urvriden trasa.

Grunda obehandlat trä med Flügger 01 Wood Tex Grundolja.

Optimal hållbarhet och resultat uppnås med 3 behandlingar innan idrifttagning.

Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Applicering

Pensel.

Efter grundning, applicera 3 lager oförtunnad Natural Wood Boat Varnish.

Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.

Kondensbildning under torkning / härdning får inte förekomma.

Undvik att arbeta i direkt solljus.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.

Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Mättat yta med enhetligt glans och finish.

Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, arbetets utförande och exponering.

Rengöring och underhåll

Rengör ytan och reparera eventuella skador en gång om året eller vid behov.
Smuts, smuts och mild påväxt avlägsnas med Facade Clean.

OBS!

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av lack.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som metall.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Glans	Blank;Halvblank
Densitet (kg/l)	0.90
Torrhalt: Vikt %	46
Torrhalt: Vol %	40
Normal sträckförmåga (m ² /litr.)	8
Lång sträckförmåga (m ² /l.)	10
Kort sträckförmåga (m ² /litr.)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	4
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta och penselvätt
Country of Origin	Sweden

Nuvarande TDS version

december 2024

Ersätter TDS version

april 2024