

Natural Wood Boat Varnish

Produktbeskrivelse

Spesialutviklet lakk for behandling av naturtre. Gir en robust, vær- og saltvannsbestandig overflate. Natural Wood Boat Varnish er tilgjengelig halvblank eller blank.

- Spesielt for naturtre
- Robust overflate
- Blank eller halvblank



Merking



Anvendelse

Brukes innendørs og utendørs til lakkering av naturtre.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Ujevn eller løs lakk og maling fjernes helt til rent treverk ved sliping. Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Natural Wood Cleaner. Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Algefjerner. Tidligere lakkerte overflater skal mattslipes, unngå å slipe gjennom. Tørk av med en hardt vridd klut. Ubehandlet tre grunnes med Flügger 01 Wood Tex Grunnolje. Det beste resultatet oppnås med 3 behandlinger før overflaten tas i bruk. Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Påføring

Pensel.
Etter grunning påføres 3 strøk ufortynnet Natural Wood Boat Varnish. Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke i samme retning. Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme. Unngå å arbeide i direkte solskinn. Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling. Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.

Forventet resultat

Mettet overflate med ensartet glans og finish.
Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør overflaten og reparer eventuelle skader en gang i året eller etter behov. Smuss, skitt og eventuell mild begroing fjernes med Facade Clean.

OBS!

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.

Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av lakk. Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som metall.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Glans	Blank;Halvblank
Densitet (kg/l)	0.90
Tørstoff vekt (%)	46
Tørstoff vol (%)	40
Vanlig rekkeevne (m ² /ltr.)	8
Lang rekkevidde (m ² /l.)	10
Kort rekkevidde (m ² /ltr.)	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	4
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit og penselrens
Country of Origin	Sweden

Nåværende TDS Versjon

juni 2025

Erstatter TDS Versjon

desember 2024