

# Natural Wood Boat Varnish

## Produktbeskrivelse

Spesialutviklet lakk for behandling av naturtre. Gir en robust, vær- og saltvannsbestandig overflate. Natural Wood Boat Varnish er tilgjengelig halvblank eller blank.

- Spesielt for naturtre
- Robust overflate
- Blank eller halvblank



## Merking



## Anvendelse

Brukes innendørs og utendørs til lakkering av naturtre.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Ujevn eller løs lakk og maling fjernes helt til rent treverk ved sliping. Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Natural Wood Cleaner. Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Algefjerner. Tidligere lakkerte overflater skal mattslipes, unngå å slipe gjennom. Tørk av med en hardt vridd klut. Ubehandlet tre grunnes med Flügger 01 Wood Tex Grunnolje. Det beste resultatet oppnås med 3 behandlinger før overflaten tas i bruk. Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

## Påføring

Pensel.

Etter grunning påføres 3 strøk ufortynnet Natural Wood Boat Varnish.

Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke i samme retning.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Unngå å arbeide i direkte solskinn.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.

## Forventet resultat

Mettet overflate med ensartet glans og finish.

Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering.

## Rengjøring og vedlikehold

Rengjør overflaten og reparer eventuelle skader en gang i året eller etter behov. Smuss, skitt og eventuell mild begroing fjernes med Facade Clean.

### OBS!

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.

Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av lakk. Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

### Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som metall.

### Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

### Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

### Tekniske data

Glans	Blank;Halvblank
Densitet (kg/l)	0.90
Tørstoff vekt (%)	46
Tørstoff vol (%)	40
Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Lang rekkevidde (m <sup>2</sup> /l.)	10
Kort rekkevidde (m <sup>2</sup> /ltr.)	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	4
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit og penselrens
Country of Origin	Sweden

## **Nåværende TDS Versjon**

desember 2024

## **Erstatter TDS Versjon**

april 2024