

# 06 Wood Tex

## Produktbeskrivelse

Halvblank, dekkende trebeskyttelse med utseende og overflate som tradisjonell oljemaling. Selvrensende og diffusjonsåpen. Gir en meget værbestandig overflate med maksimal holdbarhet, glans og kulørstabilitet. Produktet er enkelt å påføre og tørker raskt. Hemmer mugg og soppvekst på overflaten.

- Fyldig og lett påføring
- Utseende og overflate som tradisjonell oljemaling
- Maksimal farge- og glansbestandighet



## Merking



## Anvendelse

Bygningskonstruksjoner som f.eks. takskjegg, gavlkledninger og fasader.  
Lyse tresorter f.eks. furu og gran med eller uten impregnering, vanntett kryssfiner og lignende platematerialer.  
Underlaget skal være grunnet, industrigrunnet eller tidligere behandlet.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.  
Utilstrekkelig beskyttet endeved, vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme.  
Fuktinnhold i tre før malebehandling maks.:  
Vinduer og dører: 12 % ± 3; takskjegg, gjerde og kledning: 18 %.

## Behandling

Løstsittende beis, maling og nedbrutte trefibre fjernes ved rensing og sliping  
Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fjernes med Facade Clean.  
Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Anti-green.  
Avrund skarpe kanter for å få best mulig dekkevne  
Alt bart treverk behandles før eller umiddelbart etter montering  
Blanke, tidligere behandlede overflater skal mattslipes.  
Nytt, deriblant impregnert tre, eller bart rensert tre grunnes med Flügger 01 Wood Tex Grunnolje.  
Underlag som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal renses og løse trefibre fjernes  
Optimal holdbarhet oppnås ved 2 eller fler strøk.

## **Påføring**

Pensel, rulle eller sprøyte.

Gå over med pensel etter påføring med rulle eller sprøyte.

Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.

Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning.

Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet

Materialtemperatur ved sprøyting min. 15 °C.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Unngå å arbeide i direkte solskinn og på veldig varme overflater.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

## **Forventet resultat**

Halvblank og dekket overflate. Selvrensende og diffusjonsåpen.

Forventet holdbarhet 15 år.

Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, lagtykkelse, utførelsen av arbeidet og eksponering. Holdbarheten kan derfor være kortere eller lenger enn angitt.

Avsmittning fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.

Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer.

## **Rengjøring og vedlikehold**

Rengjør overflaten og reparer eventuelle skader en gang i året eller etter behov.

Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fjernes med Facade Clean.

Alger, mugg- og skimmelvekst fjernes ved rengjøring med Facade Anti-green.

## **OBS!**

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.

Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.

Risiko for misfarging og blæredannelse ved behandling på overflater som tidligere er behandlet med tjære.

Linolje/oljeholdige underlag kan forårsake blæredannelse og avskalling.

Direkte sollys under og rett etter påføring medfører risiko for koagulasjon og solblærer.

Malebehandling på brannbeskyttet treverk kan gi saltavleiringer/flassing.

Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

## **Miljøinformasjon**

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

## **Oppbevaring**

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

## **Beskyttelsesutstyr**

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

# Supplerende Info

For dette produkt er der udstedt en: [Environmental Product Declaration](#)

## Tekniske data

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Produkt type  | Utvendig maling for tre     |
| Glans   | Halvblank;60                |
| Densitet (kg/l)   | 1.23                        |
| Tørstoff vekt (%)   | 48                          |
| Tørstoff vol (%)  | 37                          |
| Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)                   | 8                           |
| Lang rekkevidde (m <sup>2</sup> /l.)                      | 10                          |
| Kort rekkevidde (m <sup>2</sup> /ltr.)                    | 6                           |
| Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding | Min. +5°C                   |
| Luftfuktighet   | Maks luftfuktighet 80 % RF. |
| Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)                        | 3                           |
| Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)               | 4                           |
| Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)                     | 28                          |
| Fortynning  | Vann                        |
| Rengjøring av verktøy osv.                                | Vann og såpe                |

## Nåværende TDS Versjon

januar 2025

## Erstatter TDS Versjon

desember 2024