

Natural Wood Trælak

Produktbeskrivelse

Vandig lak til indendørs brug. Giver en smuk behandling, der ikke gulner. Overfladen er robust og rengøringsvenlig. Natural Wood Lacquer findes i 3 forskellige glanstrin, silkemat, halvblank eller blank.

- Vandig lak
- Gulner ikke
- Rengøringsvenlig



Mærkninger



Anvendelse

Anvendes til alle lyse træsorter, ubehandlede eller tidligere lakerede, fx på døre, karme og møbler. Kan også anvendes på bejdset træværk.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Rengør med Natural Wood Cleaner.
Slib tidligere lakerede overflader matte.
Efter tørring slibes med fint sandpapir.
Fjern slibestøv.
Må ikke anvendes i sprøjteudstyr.

Påføring

Pensel eller rulle.
Omrør før brug.
Påfør i et jævnt lag i træets længderetning.
Laker overfladen yderligere 1 eller 2 gange afhængigt af behov.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Farveløs, robust og rengøringsvenlig overflade.

Rengøring og vedligehold

Lakerede overflader rengøres med universalrengøring.
Før lakken er gennemslidt bør overfladen genlakeres med Natural Wood Laquer.
Inden genlakering vaskes med Natural Wood Cleaner.

OBS!

Anvend ikke Natural Wood Lacquer på gulve eller på lignende områder, hvor der ønskes en slidstærk overflade.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som plast.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Massefylde (kg/l)	1.1
Tørstof vægt (%)	25
Tørstof vol. (%)	23
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

december 2024

Erstatter TDS Version

april 2024