

Natural Wood Trälack

Produktbeskrivning

Vattenbaserad lack för inomhusbruk. Ger en vacker behandling som inte gulnar. Ytan blir slitstark och lätt att rengöra. Natural Wood Lacquer finns i 3 olika glansgrader, sidenmatt, halvblank eller blank.

- Vattenbaserad lack
- Gulnar inte
- Lätt att rengöra



Märkningar



Användning

Används till alla ljusa träsorter, obehandlade eller tidigare lackade, t ex på dörrar, karmar och möbler.

Kan även användas på betsade trä.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Rengör med Natural Wood Cleaner.

Mattslipa tidigare lackade ytor.

Efter torkning slipas med fint slippapper.

Ta bort slipdamm.

Kan inte sprutmålas.

Applicering

Pensel eller roller.

Rör om före användning.

Applicera i ett jämnt lager i träets längriktning.

Lacka ytterligare 1-2 ggr beroende på önskad ytfinish.

Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Färglös, robust och rengöringsvänlig yta.

Rengöring och underhåll

Lackerade ytor rengörs med allrengöringsmedel.

Innan lacken slitits igenom bör ytan återlackeras med Natural Wood Laquer.

Före överlackering tvättas med Natural Wood Cleaner.

OBS!

Använd inte Natural Wood Lacquer på golv eller liknande områden där en slitstark yta krävs.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.1
Torrhalt: Vikt %	25
Torrhalt: Vol %	23
Nominell sträckförmåga (m²/l)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

december 2025

Ersätter TDS version

december 2024