

Natural Wood Trelakk

Produktbeskrivelse

Vanntynnbar lakk til innendørs bruk. Gir en pen behandling som ikke gulner. Overflaten er robust og rengjøringsvennlig. Natural Wood Lacquer finnes i 3 ulike glanstrinn, silkematt, halvblank eller blank.

- Vanntynnbar lakk
- Gulner ikke
- Rengjøringsvennlig



Merking



Anvendelse

Brukes på alle lyse tresorter, ubehandlet eller tidligere lakkert, som dører, karmen og møbler. Kan også brukes på beiset treverk.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Rengjør med Natural Wood Cleaner.

Tidligere lakkerte flater mattslipes.

Etter tørking slipes overflaten med fint sandpapir.

Husk å fjerne slipestøv.

Må ikke anvendes i sprøytemalingsutstyr.

Påføring

Pensel eller rulle.

Ristes før bruk.

Påfør i et jevnt lag i treets lengdretning.

Lakker overflaten ytterligere 1-2 ganger etter behov.

Utfør alltid en prøvebehandling for å kontrollere og godkjenne vedheft og resultat.

Forventet resultat

Fargeløs, robust og rengjøringsvennlig overflate.

Rengjøring og vedlikehold

Lakkerte overflater rengjøres med universalrengjøring.

Før lakken er slitt gjennom, bør overflaten etterlakkres med Natural Wood Laquer.

Vask med Natural Wood Cleaner før overlakking.

OBS!

Ikke bruk Natural Wood Lacquer på gulv eller lignende områder der det er ønskelig med en slitesterk overflate.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Densitet (kg/l)	1.1
Tørstoff vekt (%)	25
Tørstoff vol (%)	23
Nominell rekkeevne (m²/l)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

desember 2025

Erstatter TDS Versjon

desember 2024