Lakier do drewna

Właściwości produktu

Dyspersyjny lakier do drewna do wnętrz. Tworzy piękną powłokę, która nie żółknie. Powierzchnia jest mocna i łatwa do czyszczenia. Natural Wood Lacquer jest dostępny w 3 różnych stopniach połysku: półmat, półpołysk lub połysk.



- **Lakier na bazie wody**
- **Nie żółty**
- **Łatwość czyszczenia**

Znakowania

BASTA ALPHA

Zastosowanie

Do wszystkich jasnych gatunków drewna, także uprzednio lakierowanego, np. do drzwi, framug, mebli.
Może być stosowany na bejce.

Podłoże

Musi być czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Wyczyścić środkiem Natural Wood Cleaner.
Przeszlifować uprzednio lakierowane powierzchnie na matowo.
Po wyschnięciu przeszlifować drobnym papierem ściernym.
Usunąć pył szlifierski.
Nie stosować w urządzeniach do aplikacji natryskowej.

Aplikacja

Pędzel lub wałek.
Wymieszać przed użyciem.
Nakładać równomierną warstwą w kierunku wzdłużnym drewna.
Pokryć powierzchnię dodatkowo 1 lub 2 razy w zależności od potrzeb.
Zawsze należy przeprowadzić apilkację testową w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności i rezultatu końcowego.

Oczekiwany rezultat

Bezbarwna, wytrzymała i łatwa w czyszczeniu powierzchnia.

Czyszczenie i konserwacja
Powierzchnie lakierowane należy czyścić uniwersalnym środkiem czyszczącym.
Przed zużyciem lakieru powierzchnię należy ponownie pokryć lakierem Natural Wood Laquer.
Przed ponownym lakierowaniem należy umyć powierzchnię środkiem Natural Wood Cleaner.

Uwaga!
Nie stosować Natural Wood Lacquer do podłóg i podobnych powierzchni, gdzie wymagana jest odporność na ścieranie.

Informacje o środowisku
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość farby z narzędzi.
Farba i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe.

Przechowywanie
W chlodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w szczelnym opakowaniu.

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Gęstość (kg/l)	1.1
Zawartosc części stałych wagowo	25
Zawartosc części stałych objętościowo	23
Nominalna wydajność (m²/l)	10
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Sucha na dotyk w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	1
Następne malowanie Czas schnięcia (w 20°C, 60% RH) (Godziny)	4
Całkowite utwardzenie (Dni)	28
Rozcieńczanie	Nie rozcieńczać
Mycie narzędzi itp.	Woda i mydłem
Country of Origin	Denmark

Obecna wersja karty technicznej

grudzień 2025

Zastępuje wersję karty technicznej

grudzień 2024