Betongsealer

Produktbeskrivning

Transparent diffusionsöppet dammbindning för betong.
Rekommenderas för ytor utan speciella krav på funktion, användarrelaterat slitage och nedsmutsning.



- **Transparent**
- **Diffusionsöppen**
- **Vägg och golv**

Märkningar

↘
Produkten är en deklarerad artikel i SCDP för Nybyggnad generation 4.

Användning

Betong, obehandlad eller tidigare behandlad med dammbindning.
Vägg eller golv i vardagsrum, entréer, kontor, förråd, förvaringsrum och källare.

Underlag

Måste vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpad för målningsbehandling.
Kritande får inte förekomma.
Ytan ska vara vit torr.

Behandling

Ta bort cementhud och curing genom maskinslipning.
Ta bort smuts, sot, fett, vax och kritande material med Fluren 37.
Reparera betongskador med betong.
Appliceras 1-2 gånger tills ytan är mättad utan bildning av lackskikt.
Vid 2 appliceringar förtunnas första strykning 10%.

Applicering

Pensel eller rulle.
Välj redskap efter vilken ytfinish som önskas
Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulle i samma riktning
Använd alltid samma satsnummer på angränsande/sammanhängande ytor
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.
Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och tiden för övermålning
Ökad temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torknings- och genomhärdningstid
Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Transparent yta.
Dammbindning uppnås med en enda applicering.
Med 2 appliceringar förbättras betongytans tvättbarhet.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Impregnering
Densitet (kg/l)	1.02
Torrhalt: Vikt %	19
Torrhalt: Vol %	17
Nominell sträckförmåga (m²/l)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF.
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)	28
Total emission jf. EN16000-9:2006: (< µg/m²h efter 28 dagar)	10
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

juni 2026

Ersätter TDS version

december 2025