

Betongsealer

Produktbeskrivelse

Transparent diffusjonsåpent støvbinding for betong. Anbefales til lokaler uten særlig funksjonelle krav, bruksbetinget slitasje og smuss.

- Transparent
- Diffusjonsåpen
- Vegg og gulv



Merking



Produktet er en deklartert vare i SCDP for Nybygg generasjon 4.

Anvendelse

Betong, ubehandlet eller tidligere behandlet med støvbinding.
Vegg eller gulv i oppholdsrom, entré, kontor, fyrrom, depotrom og kjellerrom.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.
Kritting må ikke forekomme.
Overflaten må være hvittørr.

Behandling

Sementslam og curing renses ved maskinsliping.
Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Fluren 37.
Betongskader utbedres med betong.
Påfør 1-2 ganger til overflaten er mettet uten dannelsen av lakklag.
For 2 påføringer, fortynnes første lag 10%.

Påføring

Pensel eller rulle.
Bestem ditt valg av verktøy/redskap, avhengig av finishen.
Påfør våt på våt og avslutt med pensling/rulling i samme retning.
Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrukte overflater.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding.
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Forventet resultat

Transparent overflate.

Støvbinding oppnås med en enkelt påføring.

Med 2 påføringer forbedres betongoverflatens rengjøringsevne.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Impregnering
Densitet (kg/l)	1.02
Tørstoff vekt (%)	19
Tørstoff vol (%)	17
Nominell rekkeevne (m ² /l)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager)	28
Total emisjon jf. EN16000-9:2006 (< µg/m ² h etter 28 dager)	10
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

juni 2026

Erstatter TDS Versjon

desember 2025

