

Decorative Blackboard

Produktbeskrivelse

Helmatt tavlemaling. Gir overflater med samme funksjon som tavler. Brukes overalt hvor du ønsker å tegne eller skrive med kritt på den malte overflaten. Fjern krittresten med vann.

- Tavlemaling
- Enkel å rengjøre
- Enkel å bruke



Anvendelse

Innendørs, der du ønsker en overflate som ser ut og fungerer som en sort tavle .

Underlag

Må være rent, tørt, fast og egnet for overflatebehandling.

Behandling

Fjern løst materiale og løs maling med rengjøring og sliping.

Smuss, skitt, fett og kritt fjernes med Fluren 37.

Vannløselig misfarging, nikotin og sot renses med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.

Harde, glatte overflater slipes og grunnes etter behov med Fix Primer.

Sprekker, humper og hull fylles.

Absorberende og porøse overflater grunnes med Forankringsgrunn

Nytt eller bart treverk grunnes med Stop Primer.

Metall grunnes med korrosjonshemmende grunning.

Grunning gjøres med Combi Primer eller Special Primer.

Påfør minst 2 strøk.

Påføring

Pensel eller korthåret rulle.

Rør grundig før og under bruk.

Påfør vått i vått, avslutt med å pensle/rulle i samme retning

Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/tilstøtende overflater

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondens må ikke forekomme.

Kulde og økt fuktighet forlenger tørketiden samt intervallet for herding og påføring av nytt strøk

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen

Test på et lite område for å sjekke klebeevne og resultatet.

Forventet resultat

Matt, dekket overflate.

Jevn ensartet tekstur med lav glans.

Tåler støvtørking og avtørking med en fuktig klut.

Blokkerer ikke penetrasjon fra kvister og vannløselige fargestoffer, vannmerker og nikotin.

Belast overflaten forsiktig til malingen er fullstendig herdet.

OBS!

Det kan skrives med kritt på den malte overflaten etter 3-7 dager, avhengig av påføringsforhold, lagtykkelse og underlag.

Overflaten oppnår fulle egenskaper og funksjon etter 28 dagers full herding.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Densitet (kg/l)	1.3
Tørstoff vekt (%)	53
Vanlig rekkeevne (m²/ltr.)	10
Lang rekkevidde (m²/l.)	12
Kort rekkevidde (m²/ltr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann, skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe
Country of Origin	Poland

Nåværende TDS Versjon

april 2025

Erstatter TDS Versjon

november 2024

