Decorative Blackboard



Vörulýsing
Mött krítartöflumálning. Veitir yfirborð með sömu virkni og krítartafla. Notað hvar sem þú vilt geta teiknað eða skrifað með krít á málaða flötinn. Fjarlægðu krítarleifar með vatni.

- **Krítartöflumálning**
- **Auðveld í þrifum**
- **Auðveld í notkun**

Notkunarmöguleikar
Innandyra, þar sem þú vilt yfirborð sem lítur út og virkar eins og krítartafla.

Undirlag
Verður að vera hreint, þétt og hentugt fyrir yfirborðsmeðferð.

Meðhöndlun
Fjarlægðu laus efni og málningu með því að hreinsa og pússa.
Óhreinindi, fita og krítarefni eru fjarlægð með Fluren 37.
Vatnsuppleysanleg aflitun, nikótín og sót eru hreinsuð með Fluren 49 og meðhöndlað með Stop Primer.
Harðir, sléttir fletir eru pússaðir og grunnaðir eftir þörfum með Fix Primer.
Sprungur, bólur og göt eru fyllt.
Rakadrægt og gljúpt yfirborð er grunnað með Anchoring Primer.
Nýr eða ber, hreinsaður viður er grunnaður með Stop Primer.
Málmur er grunnaður með tæringarhindrandi grunni.
Grunnun er gerð með Combi Primer eða Special Primer.
Málið a.m.k. 2 umferðir.

Notkun
Pensill eða málningarrúlla með stuttum hárum.
Hrærið vandlega fyrir og meðan á notkun stendur.
Málið á meðan fyrri umferð er enn blaut, ljúkið með því að bursta/rúlla í sömu átt.
Notaðu alltaf sama lotunr. á samfelldum/aðskildum flötum
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.
Þétting má ekki eiga sér stað.
Kuldi og aukinn raki lengja þurrktíma, herðingu og yfirmálunartíma
Aukið hitastig og lítill raki draga úr þurrktíma og þurrkun í gegn
Prófaðu á litlum fleti til að athuga viðloðun og niðurstöðu.

Væntanleg útkoma
Matt, klætt yfirborð.
Samræmd, jöfn áferð með lágum gljáa.
Rykþolið og má þurrka með rökum klút.
Hindrar ekki gegnumbrot frá kvistum og vatnsleysanlegum litarefnum, vatnsmerkjum og nikótíni.
Hlaðið varlega á yfirborðið þar til málningin er að fullu hert.

Athugið!
Skrifa má með krít á málaða flötinn eftir 3-7 daga, allt eftir aðstæðum við álagningu, lagþykkt og undirlag.
Yfirborðið nær fullum eiginleikum og virkni eftir fulla þurrkun í 28 daga.

Umhverfisupplýsingar
Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.
Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.
Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.
Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.
Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla
Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður
Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.
Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.
Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Eðlisþyngd (kg/l)	1.3
Þurrefnisinnihald vigt %	53
Efnisnotkun (m²/ltr.)	10
Long spreading rate (m²/l.)	12
Short Spreading rate (m²/ltr.)	8
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +10°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar)	2
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	6
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	28
þynning	Vatn, er venjulega ekki þynnt.
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn og sápa
Country of Origin	Poland

Núverandi TDS útgáfa

apríl 2025

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

nóvember 2024