Decorative Magnetic



Produktbeskrivning
Matt magnetisk färg. Används på alla ställen där du vill kunna hänga upp föremål med magneter på den målade ytan. Övermålas med färg med minst glans 7 i önskad färg.

- **Anslagstavla**
- **Magnetisk**
- **Enkel att använda**

Användning
Inomhus, där du vill ha en yta som fungerar som en magnetisk tavla.

Underlag
Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling
Avlägsna löst material och färg genom rengöring och slipning.
Smuts, fett och krita avlägsnas med Fluren 37.
Ytor med nikotin eller sot rengörs med Fluren 49 och behandlas med Stop Primer.
Hårda ytor slipas och grundas vid behov med Fix Primer.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
Absorberande och porösa ytor grundas med Förankringsgrund eller Special Grund.
Nytt eller rent trä grundas med Stop Primer.
Metall grundas med en korrosionsskyddande grundfärg.
Applicera minst 2 lager.

Applicering
Pensel eller rulle.
Rör om ordentligt före och under användning.
Applicera vått i vått, avsluta genom att pensla/rulla i samma riktning
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondensbildning får inte förekomma.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, härdningen och tiden för övermålning.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdning.
Testa på ett liten yta för att kontrollera och säkerställa vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Matt och täckande yta.
Måste övermålas med färg med minst glans 7 i önskad kulör.
Spärrar inte genomslag från kvistar och vattenlösliga ämnen, vattenskador och nikotin.
Undvik belastning/slitage innan färgen är genomhärdad.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Densitet (kg/l)	2.4
Torrhalt: Vikt %	80
Torrhalt: Vol %	52
Normal sträckförmåga (m²/ltr.)	5
Lång sträckförmåga (m²/l.)	6
Kort sträckförmåga (m²/ltr.)	3
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten, max. 2 %
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål
Country of Origin	Poland

Nuvarande TDS version

april 2025

Ersätter TDS version

mars 2024