

Dana Universalspartel

Egenskaber

Fyldig, vandfast, vejrbestandig og hurtigtørrende urethanspartelmasse, der er hurtig og nem at arbejde med på grund af dens smidige konsistens.

- Vandfast
- Hurtigtørrende
- Kan overmales



Anvendelse

Anvendes til spartling af smårevner og ridser i næsten alle overflader, som fx. glasfiber, træ, beton og metal, såvel inde som ude.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.

Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.

Hårde, glatte underlag matslibes.

Træ og metal grundes med en egnet grunder.

Spartelmassen påføres og udjævnes.

Påføring

Påfør og udjævn med bredspartel.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtør inden videre behandling.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Kan overmales med de fleste vandige og opløsningmiddel holdige malinge, det anbefales at udføre prøvefelt.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Massefylde (kg/l)	1.85
Tørstof vol. (%)	85
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Rengøring af værktøj m.v.	Uhærdet fugemasse fjernes med mineralsk terpentin. Hærdet fugemasse fjernes mekanisk.

Nuværende TDS Version

juli 2022

Erstatter TDS Version

januar 2016