

Gips Stukaturgips

Kalcinerat gips (kalciumsulfat). I optørret tillstånd, gips med vattenlösliga, vilket gör den olämplig utomhus eller under fuktiga förhållanden.

Produktbeskrivning

Bränt gips (kalciumsulfat). I härdat tillstånd är gips upplösligt i vatten, varför användning utomhus eller i fuktiga utrymmen inte rekommenderas.

Användning

Används uppblandat i vatten till utfyllnad av sprickor och hål m m på väggar och tak. Underlaget skall vara rent torrt och fast. På gips, puts, murverk och liknande borstas lösa partiklar bort. Blandas 1 del vatten till 3 volymdelar gips, blandas till homogen konsistens.

Förvaring: Svalt, torrt och frostfritt



Tekniska data

Produkttyp	Spackel- och fogmassa
Densitet (kg/l)	1.02
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hårdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	60
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	1
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Varmt vatten

Nuvarande TDS version

juli 2022

Ersätter TDS version

februari 2008