# Natural Wood Såpolja




## Produktbeskrivning

Kombinerad rengörings- och underhållsprodukt för oljebehandlade trägolv. Kombinerar effektiv rengöring med underhåll, genom att oljan tillför träet en viss mängd olja. Oljan tränger in i träet och skyddar ytan samtidigt som träets varma lyster bevaras. Underlättar underhåll och skötsel av oljebehandlade golv, då tidsintervallet mellan behandlingarna med golvolja förlängs.

- **Rengörings- och vårdprodukt**
- **Skyddar ytan**
- **Underlättar underhållet av oljade trägolv**

## Märkningar

BASTA ALPHA

## Användning

Används till alla träslag.
Såpa olja vit används för golv som har oljats in med vit golvolja.
För nyoljade golv rekommenderas tvätt med golvsåpa.

## Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.
Får inte vara lackat eller målat.

## Behandling

Damm av golvet.
Förtunna 0,5 l Flügger Natural Wood Soapoil med 10 l kallt vatten - max. 20°C.
Om golvet är mycket smutsigt eller slitet, kan mängden såpolja ökas.
Mycket nedsmutsade golv rengörs med Natural Wood Cleaner och behandlas på nytt med ursprunglig behandling.

## Applicering

Skaka om dunken före användning.
Använd en golvmopp eller en lätt urvriden trasa ock tvätta ca. 10 m² åt gången.
Tvätta golvet i träets längdriktning och lämna aldrig vatten kvar på golvet efter tvätt.
Omedelbart därefter avtorkas golvet med golvmopp eller urvriden trasa.

## Förväntat resultat

Mättad och rengjord yta.

## Miljöinformation
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast.

## Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

## Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Impregnering |
| Densitet (kg/l) | 1.01 |
| Torrhalt: Vikt % | 18 |
| Blandningsförhållande | 1:20 med vatten |
| Nominell sträckförmåga (m²/l) | 180 |
| Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning | Min. +5°C |
| Luftfuktighet | Max. luftfuktighet 80 % RF |
| Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) | 2 |
| Utspädning | Vatten |
| Rengöring av verktyg osv. | Vatten |
| Country of Origin | Denmark |

## Nuvarande TDS version

december 2025

## Ersätter TDS version

december 2024