

# Lakbejdse

## Produktbeskrivelse

Sort lakbejdse til kombineret indfarvning og lakering af træ. Giver en meget robust og slidstærk overflade. Natural Wood Stain Varnish fås i både mat og halvblank.

- Indfarvning af træ
- Robust overflade
- Mat eller halvblank



## Anvendelse

Anvendes indendørs på fx bordplader, møbler og andet inventar af træ. Ikke velegnet på overflader, der er lakeret eller på gulve.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. Underlaget skal være fri for rester af gammel maling eller lak.

## Behandling

Uensartet eller løstsiddende lak og maling totalafrenses til rent træ ved slibning. Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Natural Wood Cleaner. Tidligere lakerede overflader matslibes, undgå gennemslibning. Tør efter med en hårdt opvredet klud. Det er vigtigt for et godt resultat, at der ikke er støv på overfladen, når der lakeres. Påfør 2 gange lakbejdse med 24 timers mellemrum. Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

## Påføring

Pensel eller rulle.  
Omrøres før og under brug.  
Påfør i et jævnt lag i træets længderetning, undgå overlap, som kan give skjolder.  
Slib let mellem hver påføring. Kornstørrelse 120-180.  
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

## Forventet resultat

Indfarvet mættet overflade med ensartet glans og finish.  
Overfladens holdbarhed afhænger af træets kvalitet, konstruktion, arbejdets udførelse og eksponering.

## Rengøring og vedligehold

Rengør overfladen efter behov med universalrengøring eller tilsvarende.  
Før lakken er gennemslidt, bør overfladen genlakeres med Natural Wood Stain Varnish.  
Inden genlakering vaskes med Natural Wood Cleaner .

# OBS!

Oliemættede klude kan selvantænde.  
Mættes med vand eller destrueres.

## Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.  
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.  
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.  
Tomme og tørre emballager sorteres som metal.

## Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.  
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.  
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

## Tekniske data

Glans	Mat;Halvblank
Massefylde (kg/l)	0.90
Tørstof vægt (%)	45
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	12
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin og penselrens
Country of Origin	Denmark

## Nuværende TDS Version

december 2024

## Erstatter TDS Version

marts 2024