

Lakkbeis

Flügger Natural Wood er produkter til pleie og vedlikehold av naturtre innendørs. Oppfrisker og beskytter samtidig med at treverkets struktur og årringer blir synlige.

Produktbeskrivelse

Sort lakkbeis til kombinert innfarging og lakkering av treverk. Gir treet en meget robust og slitesterk overflate. Fås i halvblank og matt.

Anvendelse

Brukes innendørs på f.eks. bordplater, møbler og annet inventar av tre.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Rengjør tidligere lakkerte overflater med Natural Wood Wood Cleaner. Tidligere lakkerte overflater skal mattslipes. Tørk av med en hardt vridt klut.

Påføring

Pensel eller rulle.
Omrøres før og under bruk.
Påfør 2 strøk lakkbeis med 24 timers mellomrom.
Slip lett mellom hvert strøk.
Kondensasjon under tørking / herding må ikke forekomme.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Forventet resultat

Innfarget overflate som fremstår mett og ensartet i glans og finish. Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering.

OBS!

Kluter med produktet kan selvantenne. Mettes med vann eller destrueres.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i penselrens. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.



Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Pensel/rullepåføring: Vernebriller og hansker. Sliping: Åndedrettsvern.

Tekniske data

Produkt type	[9]
Glans	Matt;Halvblank
Densitet (kg/l)	0.90
Tørstoff vekt (%)	45
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +15°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	12
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Penselrens

Nåværende TDS Versjon

juli 2022

Erstatter TDS Versjon

juli 2022