

Lakkbeis

Produktbeskrivelse

Sort lakkbeis til kombinert innfarging og lakkering av treverk. Gir en meget robust og slitesterk overflate. Natural Wood Stain Varnish fås i matt og halvblank.

- Innfarging av tre
- Robust overflate
- Matt eller halvblank

Anvendelse

Brukes innendørs på f.eks. bordplater, møbler og annet inventar av tre. Ikke egnet for bruk på lakkerte overflater eller gulv.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling. Overflaten må være fri for gamle rester av maling eller lakk.

Behandling

Ujevn eller løs lakk og maling fjernes helt til rent treverk ved sliping. Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Natural Wood Cleaner. Tidligere lakkerte overflater skal mattslipes, unngå å slipe gjennom. Tørk av med en hardt vridt klut. Det er viktig for et godt resultat at det ikke ligger støv på overflaten når du maler. Påfør 2 strøk med lakkbeis med 24 timers mellomrom. Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Påføring

Pensel eller rulle.
Omrøres før og under bruk.
Påfør i et jevnt lag i treets lengderetning, og unngå overlapping som kan føre til skjolder.
Slip lett mellom hver påføring. Kornstørrelse 120-180.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Forventet resultat

Innfarget mettet overflate med ensartet glans og finish.
Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør overflaten etter behov med universalrengjøringsmiddel eller tilsvarende. Før lakken er slitt gjennom, bør overflaten etterlakkres med Natural Wood Stain Varnish. Vask med Natural Wood Cleaner før overlakkering.



OBS!

Kluter med produktet kan selvantenne.
Mettes med vann eller destrueres.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.
Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som metall.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Glans	Matt;Halvblank
Densitet (kg/l)	0.90
Tørstoff vekt (%)	45
Vanlig rekkeevne (m²/ltr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +15°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	12
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit og penselrens
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

desember 2024

Erstatter TDS Versjon

mars 2024