

# Metal Pro Rusthindrende Primer

## Produktbeskrivelse

Alkydolieprimer med korrosionsbeskyttende egenskaber.

- Alkydolie primer
- Korrosionsbeskyttende
- Til sort jern/stål

## Anvendelse

Korrosionsbeskyttelse af metal som udsættes for middel eksponering, skiftende temperatur og fugtighed.

Inden- og udendørs på sort jern/stål og værkstedsgrundede emner.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.

## Behandling

Smuds, snavs, fedt, olie, salte og afsmittende materiale fjernes med Fluren 33 Lime & Rust remover.

Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Flügger Facade Algefjerner.

Afrens glødeskal, rust, fremmedlegemer og løstsiddende maling ved hjælp af skrabejern, maskinslibning eller stålbørstning til (ST 2 iht. ISO 8501).

Glatte, blanke flader matslibes.

Påfør 2 lag primer og 3 lag topcoat.

## Påføring

Pensel eller sprøjte.

Påfør 1. lag primer umiddelbart efter afrensning.

Påfør efterfølgende lag umiddelbart efter 1. lag er tør til genbehandling.

Færdigbehandles med:

Indendørs: Interior High Finish eller Strong Finish.

Udendørs: Flügger Metal Pro Metalemalje.

## Forventet resultat

Mat dækket overflade.

## OBS!

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.

Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.

Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.



## Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som metal.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

## Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egne værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

## Tekniske data

Produkttype	Grundmaling
Glans	Mat
Massefylde (kg/l)	1.3
Tørstof vægt (%)	79
Tørstof vol. (%)	55
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	10
Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l.)	12
Kort rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	7
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin

## Nuværende TDS Version

marts 2025

## Erstatter TDS Version

oktober 2024