Metal Pro Rostskyddsprimer



Produktbeskrivning
Alkydoljeprimer med korrosionsskyddande egenskaper.

- **Alkydolja primer**
- **Korrosionsskydd**
- **För svart järn/stål**

Användning
Korrosionsskydd av metall som utsätts för medelexponering, varierande temperatur och luftfuktighet.
Inomhus och utomhus på svart järn/stål och verkstadsgrundade ämnen.

Underlag
Ska vara rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling.
Vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma.

Behandling
Smuts, fett, olja, salter och kritande material avlägsnas med Fluren 33 Lime & Rust remover.
Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Flügger Facade Anti-green.
Avlägsna glödskal, rost, främmande partiklar och löstsittande färg genom skrapning, maskinslipning eller stålborstning (ST 2 enligt ISO 8501).
Mattslipa släta, blanka ytor.
Applicera 2 skikt primer och 3 skikt täckfärg.

Applicering
Pensel eller spruta.
Applicera 1:a skiktet primer omedelbart efter rengöring.
Applicera efterföljande skikt omedelbart efter att 1:a skiktet är torrt för övermålning.
Avsluta med:
Inomhus: Interior High Finish eller Strong Finish.
Utomhus: Metal Pro Metallack.

Förväntat resultat
Matt, täckt yta.

OBS!
Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som metall.
Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.3
Torrhalt: Vikt %	79
Torrhalt: Vol %	55
Normal sträckförmåga (m²/ltr.)	10
Lång sträckförmåga (m²/l.)	12
Kort sträckförmåga (m²/ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	1
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	7
Utspädning	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta

Nuvarande TDS version

mars 2025

Ersätter TDS version

oktober 2024