

Metal Pro Multiprimer

Produktbeskrivelse

Hurtigtørrende vandig primer med korrosionsbeskyttende egenskaber.

- Hurtigtørrende
- Korrosionsbeskyttende
- Til metal og letmetal



Anvendelse

Korrosionsbeskyttelse af metal som udsættes for middel eksponering, skiftende temperatur og fugtighed.

Indendørs på stål, fabrikslakerede metalplader, aluminium, kobber, zink, aluzink og varmemeforzinket jern.

Udendørs på fabrikslakerede metalplader, aluminium, zink, aluzink og varmemeforzinket jern.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.

Behandling

Smuds, snavs, fedt, olie, salte og afsmittende materiale fjernes med Fluren 33 Lime & Rust remover.

Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Flügger Facade Algefjerner.

Afrens korrosion, fremmedlegemer og løstsiddende maling ved hjælp af skrabejern, maskinslibning eller stålbørstning til (ST 3 iht. ISO 8501).

Glatte, blanke flader matslibes.

Påfør 2 lag primer og 2 lag topcoat.

Påføring

Pensel eller sprøjte.

Påfør 1. lag primer umiddelbart efter afrensning.

Påfør efterfølgende lag umiddelbart efter 1. lag er tørt til genbehandling.

Færdigbehandles med:

Indendørs: Interior High Finish eller Strong Finish.

Udendørs: Metal Pro Metalplademaling.

Forventet resultat

Mat dækket overflade.

OBS!

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.

Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.

Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egne værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Grunding
Glans	Mat
Massefylde (kg/l)	1.3
Tørstof vægt (%)	55
Tørstof vol. (%)	44
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	10
Lang rækkeevne (m ² /l.)	12
Kort rækkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	7
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

marts 2025

Erstatter TDS Version

oktober 2024