

Metal Pro Multiprimer

Produktbeskrivning

Snabbtorkande vattenburen primer som kombinerar effektivt skydd mot rost med maximal vidhäftning. Innehåller "anti-flash" tillsats som förhindrar omedelbar rost när metallytor behandlas med en vattenburen produkt. Tål temperatur upp till 100 °C.

Användning

Används inomhus: på järn, stål, aluminium, zink, varmförzinkat stål, bly, koppar och fabrikslackerade plåtar.

Används utomhus: på aluminium, zink, varmförzinkat stål, bly, koppar och fabrikslackerade plåtar. Har man järn och stål utomhus så rekommenderar vi Metal Pro Rostskyddsprimer.

Behandling

Underlaget skall vara rent, torrt och fast, fritt från smuts, fett och olja.

Rensa bort löst sittande färg, valshud och rost till fast yta, via skrapning, maskinslipning eller stålborstning till ST2 enligt ISO 8501.

Rensa bort löst sittande färg, valshud, kritning & oxidation (vitrost) & rost till fast yta, genom stålborstning, slipning eller sandblåstring. Rengör med Flügger Metal Pro Cleaner. Ta bort ev påväxt med Fluren Facade Anti-green.

Det är viktigt att skölja med rent vatten efter tvättning för att få bort rester av rengöringsmedel. Slipa blanka och målade ytor.

Omröres före användning. Appliceras med pensel, rulle eller spruta, omedelbart efter rengöring av ytorna, för att undvika nya rostangrepp.

Färdigbehandla med vattenburen eller lösningsmedelshaltig färg för optimalt skydd inom 2 veckor. Applicera 2 skikt primer och 2 skikt täckfärg för bästa resultat.

Tips

Tips och råd

Det är viktigt att hålla övermålningstiderna för bästa resultat. Var noggrann med rengöring och slipning. Kolla av mot sträckförmågan så att man får rätt skiktjocklek som optimalt skydd mot rost. Fabrikslackerad plåt kan ha beläggning som är svår att få vidhäftning till, se rekommenderade behandlingar i dokument "Fasadplåt" i Flügger Behandlingsguide, under flik "Information och förbehåll".

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Kompletterande info

Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.



Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Densitet (kg/l)	1.3
Torrhalt: Vikt %	55
Torrhalt: Vol %	44
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	7
Utspädning	Skall inte förtunnas

Nuvarande TDS version

juli 2022

Ersätter TDS version

augusti 2011