Bostik Epoxy Rapid

Produktbeskrivelse
2-komponent epoxylim. Hurtighærdende og transparent. Hærder på 10 minuter og når fuld styrke efter 1 time. Kan slibes og overmales. Tåler temperaturer fra - 50ºC til + 65ºC.



- **Hurtigthærdende epoxylim**
- **Tåler temperaturer fra - 50 ºC til + 65 ºC.**
- **Kan overmales**

Anvendelse
Anvendes til limning af metal, træ, glas, keramik, læder, gummi og de fleste plasttyper o.lign.
Limfugen er vandfast og bestandig mod de fleste opløsningsmidler.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Limfladerne skal være rene, tørre og fedtfrie.
For at opnå den bedste vedhæftning, slibes fladen med sandpapir.

Påføring
Punkter tuben med tubehætten.
Tryk en passende mængde lim ud.
Bland omhyggeligt i ca. 45 sek.
Blandet lim skal påføres omgående.
Påfør limen på begge flader.
Pres sammen og hold fladerne fast i ca. 10 min.
Fuld hærdning efter ca. 1 time.

Forventet resultat
Fyldig limfuge.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Klæber & Lim
Massefylde (kg/l)	1.16
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Nuværende TDS Version

juli 2022

Erstatter TDS Version

januar 2017