

Natural Wood Golvsåpa

Produktbeskrivning

Såpa till rengöring och såpbehandling av obehandlade, såp- eller lutbehandlade trägolv. Har kraftig rengörande effekt, mättar träets porer och skyddar därmed träet mot inträngning av smuts och vätskor, t ex kaffe, rödvin mm.

- Såpbehandling
- Rengörande effekt
- Skyddar mot smuts och vätskeinträngning



Märkningar



Användning

Golvsåpa Klar kan användas på alla träslag.

Golvsåpa Extra Vit används inte på mörka träsorter, däribland ek.

Golvsåpa klar og Extra vit lämpar sig även för rengöring och ytbehandling av trätrall altan och trädgårdsmöbler.

Kan användas på både impregnerat och obehandlat trä.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Får inte vara lackat eller målat.

Behandling

Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Natural Wood Cleaner.

Ojämna ytor slipas till en enhetlig yta.

Applicering

Med mopp eller lätt urkramad trasa i träets längdriktning.

Vid stor måttad ska behandlingen upprepas 3 gånger inom 2 dagar innan golvet används.

Låt inget vatten finnas kvar på golvet efter rengöringen.

Förväntat resultat

Yta som framstår som enhetligt mättad.

Rengöring och underhåll

Golv som är behandlade med Natural Wood Floor Soap rengörs och såpas efter behov med golvsåpa.

Mycket nedsmutsade golv rengörs med Natural Wood Cleaner och behandlas på nytt med ursprunglig behandling.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Tekniska data

Produkttyp	Impregnering
Densitet (kg/l)	1.01
pH	9,5
Blandningsförhållande	Såpbehandling: 1 liter såpe till 10 liter varmt vatten. Till rengöring: 2,5 dl till 10 liter varmt vatten.
Nominell sträckförmåga (m²/l)	50
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +15°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

december 2025

Ersätter TDS version

november 2025