

Farveprøve Transparent

Produktbeskrivelse

Transparent farveprøve der hjælper med til at træffe et kulørvalg.

- Transparent
- Farveprøve
- Halvmat

Anvendelse

Anvendes til kulørvalg udendørs.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Nyt træ afstøves.

Mærker og pletter afslibes.

Tidligere bejdset træ afrenses med Flügger Natural Wood Wood Cleaner.

Tør efter med en hårdt opvredet klud.

Farveprøven afsættes på et emne i passende størrelse.

Undlad behandling på det underlag som skal males for at undgå aftegning i det færdige resultat.

Benyt et flytbart emne, så nuancen kan betragtes ved forskellige vinkler og lysindfald.

Påføring

Pensel.

Omrøres grundigt før og under brug.

Påfør i et jævnt, tyndt lag i træets længderetning.

Undgå overlapninger.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Vær opmærksom på, at farven afhænger af træets egenfarve og antal påføringer.

Jo flere påføringer, jo mørkere farve.

Forventet resultat

Ensartet bejdset overflade.

OBS!

Bemærk at mindre nuanceforskelle mellem farvekort, farveprøve og endeligt resultat, kan forekomme afhængig af produktvalg, glans, struktur, belysning og betragtningsvinkel.

Kan kun anvendes som farveprøve og ikke som færdigbehandling.

Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.



Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Acrylmaling;Farveprøve
Glans	Halvmat
Massefylde (kg/l)	1.02
Tørstof vægt (%)	22
Tørstof vol. (%)	20
Nominel rækkeevne (m²/ltr.)	15
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

december 2025

Erstatter TDS Version

november 2025