

Natural Wood Panelhvit

Produktbeskrivelse

Vannbasert, hvitpigmentert beis med særdeles god påføringsegenskaper. Benyttes til å lysne gulnet panel. Påføres produktet magert, oppnås et beiset utseende. Påføres produktet fyldig, oppnås et mer dekkende utseende, hvor treets struktur og åretegning bevares.

- Gir en matt og hvitskurt finish som er smussavvisende



Anvendelse

Anvendes innendørs på ubehandlet eller tidligere beiset treverk, primært tak.

Fremgangsmåde

Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og egnet til malebehandling.

Nytt tre avstøves.

Merker, flekker m.m. avslipes.

Panelet skal være tørt og ha oppnådd fuktbalanse i forhold til bygningen før behandlingen med panelhvit.

Gammelt tre avrenses grundig med Flügger Trerens.

Flater som er preget av sot eller nikotin krever omhyggelig rengjøring og ettervaskes med rent vann for å unngå skjolder.

Overflaten må ikke tidligere være behandlet med lakk eller maling.

Omrøres før bruk.

Påføres med pensel. Stryk alltid langs med treets årer og tilstrebe jevn lagtykkelse.

Tips

Overflaten har begrenset mulighet for rengjøring, derfor mest egnet til tak.

Dersom flaten har behov for å kunne rengjøres, bør det overlakkeres med vanntynnbar lakk.

OBS!

Når panel e.l males, kan bart treverk med tiden komme til syne.

Dette skyldes at treet trekker seg sammen ved lav luftfuktighet, som f.eks om vinteren.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Beis
Glans	3;Matt
Densitet (kg/l)	1,18
Tørstoff vekt (%)	40
Tørstoff vol (%)	29
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	15
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

juli 2022

Erstatter TDS Versjon

februar 2010