Natural Wood Panellak

Produktbeskrivelse



Hvidpigmenteret, vandig lak til lyse træpaneler i loft og på væg. Med én behandling opnås et halvmat og lyst udseende, hvor træstrukturen bibeholdes synlig. Modvirker at træet gulner. Giver en smudsafvisende overflade, der er særdeles rengøringsvenlig.

- **Hvidpigmenteret lak til lyse træpaneler**
- **Smudsafvisende overflade**
- **Halvmat**

Mærkninger

BASTA ALPHA

Anvendelse

Anvendes på ubehandlet, bejdset og lakeret træ, hvor et hvidskuret lyst udseende ønskes.
Ikke egnet til tidligere malede overflader.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Nyt træ afstøves.
Mærker og pletter afslibes.
Tidligere bejdset og lakeret træ afrenses med Natural Wood Cleaner.
Overflader, der har været udsat for nikotin og sod, kræver særlig omhyggelig rengøring og eftervask med rent vand, samt efterfølgende tørring for at undgå skjolder.
Blanke overflader matslibes.
Støvsug og tør efter med en hårdt opvredet klud.
Træbeklædningen skal være i balancefugt ved behandling.

Påføring

Pensel.
Påfør ensartet vådt i vådt i træets længderetning.
Mal 1-2 brædder ad gangen for at undgå synlige overlap.
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader.
Forskel i overfladestruktur kan resultere i glansafvigelse.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat
Halvmat, hvidpigmenteret overflade.
Spærrer ikke eventuel misfarvning fra træets indhold af lignin eller garvesyre.
Belast overfladen med forsigtighed til lakken er fuldt gennemhærdet.

Rengøring og vedligehold
Paneler behandlet med Natural Wood Panel Lacquer White rengøres skånsomt ved vask med sæbevand.

OBS!
Når profilbrædder og lignende emner males, kan det forventes at bart eller ubehandlet træ kommer frem med tiden og bliver synligt.
Det skyldes at træet trækker sig sammen, fx om vinteren, når luftfutigheden er lav.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr
Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Glans	20;Halvmat
Massefylde (kg/l)	1.03
Tørstof vægt (%)	20
Tørstof vol. (%)	17
Nominel rækkeevne (m²/l.)	15
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20° C, 60 % RF (timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gennemhærdet ved 20 °C, 60 % RF (dage)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

juli 2026

Erstatter TDS Version

december 2025