

Natural Wood Panellack

Produktbeskrivning

Vitpigmenterad vattenburen lack till ljusa träpaneler. Ger i en behandling ett vackert halvmatt och ljust utseende, där trästrukturen blir synlig. Motverkar att träet gulnar. Man erhåller en tålig yta, som är lätt att rengöra och som är smutsavvisande.

- Ger ett halvmatt och ljust utseende, där trästrukturen blir synlig



Användning

Användes inomhus på ljusa träpaneler i tak och på vägg samt på dörrkarmar m m, där man önskar en halvmatt yta med vittonat utseende.

Ej lämplig på tidigare målade ytor.

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för lackning.

Nytt trä avdammas. Märken och fläckar slipas bort.

Tidigare betsade och lackerade ytor tvättas ordentligt med Flügger Trärens.

Nikotinskadade ytor kräver noggrann rengöring och eftertvättning med vatten och torkning för att undvika fläckar. Blanka underlag mattslipas. Rör om före användning. Appliceras med pensel i ett jämnt färgskikt i träets

fiberriktning. Måla 1-2 brädor åt gången för att undvika synliga överlapp.

Provstrykning rekommenderas på tidigare behandlade ytor för att bedöma utseende och vidhäftning.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	[9]
Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.03
Torrhalt: Vikt %	20
Torrhalt: Vol %	17
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	12
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	3
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Densitet	PANELLAK H
Utspädning	Skall inte förtunnas

Nuvarande TDS version

juli 2022

Ersätter TDS version

november 2008