

Natural Wood Panel lakier

Właściwości produktu

Biały, pigmentowany lakier wodny do jasnych paneli drewnianych na sufitach i ścianach. Po jednokrotnej obróbce uzyskuje się półmatowy i jasny wygląd, przy czym struktura drewna pozostaje widoczna. Zapobiega żółknięciu drewna. Zapewnia powierzchnię odporną na zabrudzenia, która jest niezwykle łatwa w czyszczeniu.



- Biały lakier pigmentowy do boazerii z jasnego drewna
- Powierzchnia odporna na zabrudzenia
- Półmat

Znakowania



Zastosowanie

Do stosowania na surowym, bejcowanym i lakierowanym drewnie, gdzie pożądanym jest jasny, biały odcień.

Nie nadaje się do wcześniej malowanych powierzchni.

Podłoże

Musi być czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Odkurzyć nowe drewno.

Zeszlifować ślady i plamy.

Wcześniej bejcowane i lakierowane drewno należy czyścić środkiem Natural Wood Cleaner.

Powierzchnie, które były narażone na działanie nikotyny i sadzy, wymagają szczególnie starannego czyszczenia i ponownego mycia czystą wodą, a następnie suszenia w celu uniknięcia plam.

Powierzchnie błyszczące należy przeszlifować do matowego wykończenia.

Odkurzyć i osuszyć twardą ściereczką.

Drewniane panele muszą być w równowadze wilgotności w czasie obróbki.

Aplikacja

Pędzel.

Nakładać równomiernie mokre na mokre na całej długości drewna.

Malować 1-2 deski na raz, aby uniknąć widocznych zakładek.

Zawsze używaj tego samego numeru partii na przylegających/nienaruszonych powierzchniach.

Różnice w strukturze powierzchni mogą powodować odchylenia w połysku.

Zimno/ciepło może wpływać na lepkość materiału.

Podczas suszenia/utwardzania należy zapobiegać kondensacji.

Zimno i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia, pełnego utwardzenia i okres między kolejnymi powłokami.

Podwyższona temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.

Zawsze należy przeprowadzić aplikację testową w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności i rezultatu końcowego.

Oczekiwany rezultat

Półmatowa powierzchnia z białym pigmentem.

Nie zabezpiecza i nie blokuje przed penetracją rozpuszczalnych w wodzie barwników, a także garbników czy innych substancji pochodzących z drewna.

Do czasu pełnego utwardzenia lakieru zaleca się ostrożne użytkowanie powierzchni, bez zbędnego obciążania.

Czyszczenie i konserwacja

Panele pokryte lakierem Natural Wood Panel Lacquer White należy delikatnie czyścić wodą z mydłem.

Uwaga!

Podczas malowania desek okrętowych i podobnych przedmiotów można spodziewać się, że gołe lub nieobrobione drewno może pojawić się i stać się widoczne - z czasem.

Wynika to z faktu, że drewno kurczy się np. w okresie zimowym, gdy wilgotność powietrza jest niska.

Informacje o środowisku

Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość farby z narzędzi.

Farba i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.

Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe.

Przechowywanie

W chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w szczelnym opakowaniu.

Odzież ochronna

Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.

Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.

Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

| | |
|--|------------------------------------|
| Połysk | 20;Półmat |
| Gęstość (kg/l) | 1.03 |
| Zawartosc części stałych wagowo | 20 |
| Zawartosc części stałych objętościowo | 17 |
| Wydajność (m ² /litr.) | 12 |
| Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania | Min. +10°C |
| Wilgotność atmosferyczna | Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH. |
| Czas schnięcia w 20° C, 60 % RH (godziny) | 1 |
| Następne malowanie Czas schnięcia (w 20°C, 60% RH) (Godziny) | 3 |
| Całkowite utwardzenie (Dni) | 28 |
| Rozcieńczanie | Nie rozcieńczać |
| Mycie narzędzi itp. | Woda i mydłem |
| Country of Origin | Denmark |

Obecna wersja karty technicznej

grudzień 2024

Zastępuje wersję karty technicznej

kwiecień 2024