Natural Wood Panel lakier

Właściwości produktu



Biały, pigmentowany lakier wodny do jasnych paneli drewnianych na sufitach i ścianach. Po jednokrotnej obróbce uzyskuje się półmatowy i jasny wygląd, przy czym struktura drewna pozostaje widoczna. Zapobiega żółknięciu drewna. Zapewnia powierzchnię odporną na zabrudzenia, która jest niezwykle łatwa w czyszczeniu.

- **Biały lakier pigmentowy do boazerii z jasnego drewna**
- **Powierzchnia odporna na zabrudzenia**
- **Półmat**

Znakowania

BASTA ALPHA

Zastosowanie

Do stosowania na surowym, bejcowanym i lakierowanym drewnie, gdzie pożądany jest jasny, biały odcień.
Nie nadaje się do wcześniej malowanych powierzchni.

Podłoże

Musi być czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Odkurzyć nowe drewno.
Zeszlifować ślady i plamy.
Wcześniej bejcowane i lakierowane drewno należy czyścić środkiem Natural Wood Cleaner.
Powierzchnie, które były narażone na działanie nikotyny i sadzy, wymagają szczególnie starannego czyszczenia i ponownego mycia czystą wodą, a następnie suszenia w celu uniknięcia plam.
Powierzchnie błyszczące należy przeszlifować do matowego wykończenia.
Odkurzyć i osuszyć twardą ściereczką.
Drewniane panele muszą być w równowadze wilgotności w czasie obróbki.

Aplikacja
Pędzel.
Nakładać równomiernie mokre na mokre na całej długości drewna.
Malować 1-2 deski na raz, aby uniknąć widocznych zakładek.
Zawsze używaj tego samego numeru partii na przylegających/nienaruszonych powierzchniach.
Różnice w strukturze powierzchni mogą powodować odchylenia w połysku.
Zimno/ciepło może wpływać na lepkość materiału.
Podczas suszenia/utwardzania należy zapobiegać kondensacji.
Zimno i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia, pełnego utwardzenia i okres między kolejnymi powłokami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Zawsze należy przeprowadzić apilkację testową w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności i rezultatu końcowego.

Oczekiwany rezultat
Półmatowa powierzchnia z białym pigmentem.
Nie zabezpiecza i nie blokuje przed penetracją rozpuszczalnych w wodzie barwników, a także garbników czy innych substancji pochodzących z drewna.
Do czasu pełnego utwardzenia lakieru zaleca się ostrożne użytkowanie powierzchni, bez zbędnego obciążania.

Czyszczenie i konserwacja
Panele pokryte lakierem Natural Wood Panel Lacquer White należy delikatnie czyścić wodą z mydłem.

Uwaga!
Podczas malowania desek okrętowych i podobnych przedmiotów można spodziewać się, że gołe lub nieobrobione drewno może pojawić się i stać się widoczne - z czasem.
Wynika to z faktu, że drewno kurczy się np. w okresie zimowym, gdy wilgotność powietrza jest niska.

Informacje o środowisku
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość farby z narzędzi.
Farba i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe.

Przechowywanie
W chlodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w szczelnym opakowaniu.

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Połysk	20;Półmat
Gęstość (kg/l)	1.03
Zawartość części stałych wagowo	20
Zawartość części stałych objętościowo	17
Nominalna wydajność (m²/l)	15
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Sucha na dotyk w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	1
Następne malowanie w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	3
Całkowicie utwardzona w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (dniach)	28
Rozcieńczanie	Nie rozcieńczać
Mycie narzędzi itp.	Woda i mydłem
Country of Origin	Denmark

Obecna wersja karty technicznej

lipiec 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

grudzień 2025