

Natural Wood Træbejdse

Produktbeskrivelse

Vandig bejdse til indfarvning af ubehandlet træ, indendørs. Giver træet en halvmat indfarvning, som er smudsafvisende og tåler lettere rengøring. Fremhæver træets åretegning og naturlige spil. Farvetonen kan variere afhængig af træsorten. Den bejdsede overflade kan efterfølgende lakeres med vandig lak for at opnå en mere robust overflade.

- Indfarvning af ubehandlet træ
- Smudsafvisende overflade
- Halvmat



Mærkninger



Produktet er en deklareret vare i SCDP for Nybyggeri generation 4.

Anvendelse

Anvendes på fx møbler, paneler og gulve, hvor man ønsker at give træet en ny kulør. Til lyse træsorter-fx fyr, gran, bøg og ask.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Nyt træ afstøves.

Mærker og pletter afslibes.

Tidligere bejdsset træ afrenses med Natural Wood Cleaner.

Tør efter med en hårdt opvredet klud.

Påføring

Pensel.

Omrøres grundigt før og under brug.

Påfør i et jævnt, tyndt lag i træets længderetning.

Undgå overlapninger.

Træbejdsen skal arbejdes ned i træet.

Skal der påføres endnu et lag, mellemslib med fint slibepapir (kornstørrelse 120/180) og fjern slibestøv.

Påfør maks. 2 gange træbejdse samme dag.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Ensartet bejdset overflade.

Rengøring og vedligehold

Overfladen tåler skånsom rengøring med sæbevand og opvredet klud.
Vedligeholdelse foretages efter behov med Flügger Natural Wood Stain.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, transparent
Glans	20;Halvmat
Massefylde (kg/l)	1.04
Tørstof vægt (%)	21
Tørstof vol. (%)	19
Nominel rækkeevne (m²/l.)	15
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20° C, 60 % RF (timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og penselrens
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

december 2025

Erstatter TDS Version

marts 2025