Letspartel M

Produktbeskrivelse
Medium letspartel med god fyldeevne, som synker minimalt. Velegnet til plet- og fuldspartling, har god vedhæftning til underlaget og er let at slibe.



Mærkninger

BASTA ALPHA

Anvendelse
Anvendes til spartling på beton, letbeton, puds og tidligere malede overflader, indendørs.
Kun til brug i tørre rum.

Underlag
Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring
Rengøring foretages med grundrengøringsmiddel.
Der vaskes efter med rent vand.
Anvend passende spartel - benyt bredspartel ved fuldspartling.
Påfør tilstrækkelig mængde spartelmasse, bearbejd til jævn overflade.
Når spartelmassen er tør, slibes eventuelle ujævnheder bort og slibestøv fjernes.
Grund med forankringsgrunder inden efterfølgende behandling med fx maling, tapet, væv eller filt.
Husk at lufte ud, når du er færdig.

Godt at vide
Ved slibning benyttes øjenværn og støvfiltermaske.

Miljøinformation
Fjern mest mulig spartel fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende spartel i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Kulør (spartel)	Lysegrå
Massefylde (kg/l)	1.14
Tørstof vægt (%)	55
Tørstof vol. (%)	56
Nominel rækkeevne (m²/l.)	1
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20° C, 60 % RF (timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Vedhæftning på beton (MPa)	0,66
Lagtykkelse (nominel mm)	4
Kornstørrelse (maks. mm)	0,2
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

december 2025

Erstatter TDS Version

april 2023