

Filler Perform Airless Medium

Właściwości produktu

Masa szpachlowa do aplikacji natryskiem lub wałkiem, do stosowania w suchych pomieszczeniach. Zawiera lekkie wypełniacze dzięki którym posiada zoptymalizowane właściwości aplikacyjne do natrysku bezpowietrznego. Powierzchnia do wykończenia okładziną ścienną i/lub odpowiednią farbą do ścian lub sufitów w żądanym kolorze i połysku.

- Masa szpachlowa do aplikacji natryskiem
- Dobre właściwości wypełniające
- Jasnoszary kolor



Znakowania



Zastosowanie

Masa szpachlowa do całopowierzchniowego szpachlowania i wygładzania tynku, betonu, lekkiego betonu i wcześniej malowanych powierzchni oraz szpachlowanie wykończeniowe na płytach gipsowo-kartonowych, gdzie połączenia są wypełnione za pomocą produktu Sandplast 696 FOG lub Sandplast LB z zalecaną taśmą do spoinowania.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do dalszej obróbki.

Przygotowanie podłoża

Usunąć wszystkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem i odspajające się powłoki malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie.

Usunąć brud, sadzę, tłuszcz i materiały kredujące za pomocą środka Fluren 37.

Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, plamy z nikotyny i sadzę oczyścić za pomocą produktu Fluren 49.

Twarde, gładkie powierzchnie należy zmatowić.

Nałożyć i wyrównać masę szpachlową.

Przed dalszą obróbką powierzchnię przeszlifować, odpylić i zagruntować.

Aplikacja

Nałożyć za pomocą natrysku lub wałka i wyrównać szeroką szpachlą.
W zależności od wielkości realizowanych prac należy dobrać odpowiednie narzędzia. W przypadku urządzenia do natrysku należy dobrać odpowiednią dyszę i ciśnienie robocze.
Nałożyć odpowiednią ilość masy szpachlowej, rozprowadzić na powierzchni, wygładzić i wyrównać.
Niska/wysoka temperatura może mieć wpływ na lepkość materiału.
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci podczas nakładania i wysychania.
Niska temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między kolejnymi aplikacjami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Występuje ryzyko skurczu jeśli masa szpachlowa całkowicie nie wyschła przed dalszą obróbką
Zawsze należy wykonać aplikację testową w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

Oczekiwany rezultat

Równomierna powierzchnia gotowa do dalszej obróbki.

Informacje o środowisku

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie

w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Informacje dodatkowe

Produkt spełnia wymagania M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

Na ten produkt wydawany jest: [Environmental Product Declaration](#)

Dane Techniczne

Kolor (tynk, gładź)	Jasnoszary
Gęstość (kg/l)	1.07
Zawartosc części stałych wagowo	55
Zawartosc części stałych objętościowo	52
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Następne malowanie Czas schnięcia (w 20°C, 60% RH) (Godziny)	16
Całkowite utwardzenie (Dni)	28
Emisja całkowita według ISO 16000-9:2011 (< µg/m²h po 28 dniach)	110
Przyczepność do betonu (MPa)	0,41
Grubość warstwy (nominalna mm)	2
Rozmiar ziarna (max. mm)	0,2
Mycie narzędzi itp.	Woda

Obecna wersja karty technicznej

grudzień 2024

Zastępuje wersję karty technicznej

październik 2024