Linoliekit

Vörulýsing

Flügger línolíukítti er olíukítti sem notað er með hefðbundinni alkýðolíu- og línolíumálningu, en einnig með vatnsþynntri málningu og viðarvörn til dæmis Flügger Wood Tex Window og Flügger Wood Tex 04.



- **Þægilegt í vinnslu**
- **Verður mjög hart með tímanum**
- **Má mála yfir með vatns málningu og viðarvörn**

Notkunarmöguleikar

Til innanhúss- og útanhússnota til að fylla holur og sprungur í viði.
Sérstaklega hentugt til að fylla bil þegar gler er sett og viðgerða á gömlum gluggum.
Sökkvar ekki.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilbrigt og viðeigandi fyrir yfirborðsmeðferð.

Meðhöndlun

Hreinsið, pússið og fjarlægið allt laust efni og málningu.
Fjarlægið óhreinindi, feiti og kalkefni með hreinsun.
Nýtt rakadrægt, gljúpt eða mislitað undirlag er grunnað.
Berið fylliefnisþykknið á og sléttið.
Má mála yfir um leið og húðunin hefur náð nægjanlegri þykkt.
Mála skal 1-2 mm inn á glerið.

Notkun

Berið á og sléttið með kíttisspaða eða spartlspaða.
Veljið verkfæri eftir stærð yfirborðsins.
Berið nægilega mikið magn á og vinnið og sléttið fylliefnisþykknið.
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.
Forðist rakaþéttingu.
Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

Væntanleg útkoma

Sléttið yfirborð fyrir viðbótar meðhöndlun.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægðu eins mikið af þéttiefni og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.
Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð.
Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst.
Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Viðbótar upplýsingar

Geymsluþol: 24 mánuðir í óopnuðum umbúðum.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Olíubundnar vörur
Eðlisþyngd (kg/l)	2
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +5°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Snertiþurrt við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	24
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Terpentína
Country of Origin	Denmark

Núverandi TDS útgáfa

september 2026

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

apríl 2024