Wall Primer Pro

Właściwości produktu

Odporny na alkalia grubopowłokowy grunt, który tworzy matową powierzchnię. Pozwala na uzyskanie jednolitego, nasyconego podłoża, które nadaje się do wykończenia farbą do sufitów i ścian w wybranym kolorze i połysku.



- **Farba do gruntowania**
- **Grubopowłokowy**
- **Mat**

Znakowania

Zastosowanie

Gruntowanie tynków, betonu, płyt gipsowo-kartonowych i powierzchni szpachlowanych przed przed malowaniem farbą do ścian i sufitów.
Może być także wykorzystywany jako grunt do okładzin z filcu szklanego, okładzin z włókna szklanego oraz filcu z włókna

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do malowania.

Przygotowanie podłoża

Usunąć wszystkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem i odspajające się powłoki malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie.
Usunąć brud, sadzę, tłuszcz i materiały kredujące za pomocą środka Fluren 37.
Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, plamy z nikotyny i sadzę oczyścić za pomoca produktu Fluren 49.
W razie potrzeby podłoże należy zmatowić.
Pęknięcia, nierówności i otwory trzeba zaszpachlować.
Podłoża chłonne i porowate należy zagruntować Flügger Grunt wodny niekapiący.

Aplikacja
Aplikacja pędzlem, wałkiem lub natryskiem.
W zależności od wielkości realizowanych prac i wymagań należy dobrać odpowiednią technikę aplikacji i narzędzia.
Nakładać techniką „mokre na mokre” i wykończyć zaczesując w tym samym kierunku.
Niska/wysoka temperatura może mieć wpływ na lepkość materiału.
Temperatura materiału do malowania natryskiem: min. 12ºC
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci podczas wysychania i malowania.
Niska temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Zawsze należy wykonać próbne malowanie w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

Oczekiwany rezultat
Matowa, kryjąca powłoka.
Aby uzyskać możliwie najlepszy efekt wykończyć farbą Flügger Pro w wybranym kolorze i o wybranym połysku.

Wskazówki
Jeżeli cała zawartość opakowania nie zostanie zużyta podczas jednego etapu prac, zaleca się pracę z oddzielnego wiadra lub kuwety malarskiej zamiast bezpośrednio z oryginalnego opakowania.
Wielokrotne otwieranie i kontakt farby z powietrzem mogą wpływać na właściwości i trwałość produktu.
Należy odlać do oddzielnego wiadra lub kuwety malarskiej jedynie ilość farby niezbędną do wykonania prac.
Aby utrzymać kuwetę malarską lub wiadro w czystości, należy stosować worki foliowe lub wkładki.
Podczas przerw w pracy farbę należy przechowywać pod przykryciem, aby zapobiec jej wysychaniu.
Nie należy przelewać pozostałości farby z powrotem do oryginalnego opakowania.
W celu ograniczenia strat zaleca się na bieżąco przelewać wyłącznie ilość farby niezbędną do wykonania prac.
Podczas przechowywania pozostałą farbę można przelać do mniejszego, szczelnie zamykanego opakowania, odpowiedniego do pozostałej ilości produktu.

Uwaga!
Na kredującym, chłonnym podłożu oraz na masach gipsowych zaleca się gruntowanie za pomocą Flügger Sealer Non-drop.

Informacje o środowisku
Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, ile farby potrzebujesz.
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość farby z narzędzi.
Farba i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe, a metalowe uchwyty należy usunąć i sortować jako metalowe.
Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie
w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna

Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Połysk	Mat
Gęstość (kg/l)	1.44
Zawartość części stałych wagowo	64
Zawartość części stałych objętościowo	49
Nominalna wydajność (m²/l)	8
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Sucha na dotyk w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	1
Następne malowanie w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	4
Całkowicie utwardzona w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (dniach)	28
Emisja całkowita według EN16000-9:2006 (< µg/m²h po 28 dniach)	20
Rozcieńczanie	Woda. Podczas rozpylania rozcieńczyć, jeśli to konieczne. 5-10%.
VOC - Volatile Organic Compounds	VOC limit value (Cat. A/g): 30 g/l (2010) Product VOC: max 2,5 g/l
Mycie narzędzi itp.	Woda
Country of Origin	Denmark

Obecna wersja karty technicznej

listopad 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

październik 2026