

01 Wood Tex

Produktbeskrivelse

Fargeløs grunnolje som trenger inn, sikrer godt feste og motvirker fuktopptak. Hemmer mugg- og skimmelvekst på overflaten av sluttbehandlingen.

- Trenger inn
- Motvirker fuktopptak
- Sikrer feste



Merking



Produktet er en deklartert vare i SCDP for Nybygg generasjon 4.

Anvendelse

Grunning av ubehandlet eller bart, rensed treverk med eller uten impregnering, vannfast kryssfiner og lignende platematerialer.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Utilstrekkelig beskyttet endetre, vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme.

Fuktiginnhold i treverk før malingsbehandling maks.:

Vinduer og dører: 12 % ± 3; Utheng, gjerde og bordkledning: 18 %.

Behandling

Løstsittende treverkbeskyttelse, maling og nedbrutte trefibre fjernes ved rensing og sliping

Smuss, skitt, fett, avsmittende materiale og alger, mugg- og skimmelvekst fjernes ved rengjøring.

Avrund skarpe kanter for å få best mulig dekkeevne.

Alt bart treverk behandles før eller umiddelbart etter montering.

Underlag som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal renses og løse trefibre fjernes.

Ubehandlede eller tidligere oljede overflater slipes med sandpapir korn 80 før grunning.

Påføring

Pensel eller rulle.

Ved påføring med rull etterstrykes det med pensel.

Overskytende grunningsolje tørkes av.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Unngå å arbeide i direkte solskinn og på veldig varme overflater.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat

Fargeløs og ikke sugende.

Ferdigbehandles umiddelbart etter tørking.

Ubeskyttet påvirkning av fukt, vann og sollys bryter ned grunningsoljen.

Ferdigbehandles med treverkbeskyttelse eller maling.

Tips

Dersom hele emballasjens innhold ikke brukes i én arbeidsoperasjon, anbefales det å arbeide fra en separat bøtte eller malerkar i stedet for direkte fra originalemballasjen, da gjentatt åpning og eksponering for luft kan påvirke malingens egenskaper og holdbarhet.

Hell derfor kun den nødvendige mengden maling over i en separat bøtte eller malerkar.

Bruk eventuelt poser eller innlegg for å holde malerkaret eller bøtten rent.

Hold malingen tildekket under pauser for å unngå inntørking.

Unngå å helle malingsrester tilbake i originalemballasjen.

For å minimere svinn anbefales det fortløpende kun å helle opp den mengden maling som er nødvendig.

Ved lagring kan malingen med fordel helles over i en mindre, tett lukket emballasje som passer til mengden.

OBS!

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.

Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.

Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Grunningsolje
Densitet (kg/l)	1.0
Tørstoff vekt (%)	22
Tørstoff vol (%)	21
Nominell rekkeevne (m²/l)	6
Lang rekkeevne (m²/l)	10
Kort rekkeevne (m²/l)	4
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/h): 30 g/l (2010) Product VOC: max 5 g/l
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

oktober 2026

Erstatter TDS Versjon

desember 2025