Adhesive H2O

Właściwości produktu

Gotowy, transparentny klej do pomieszczeń mokrych i o podwyższonej wilgotności. Stosowany na powierzchnie narażone na zmienną wilgotność. Wchodzi w skład systemu Flügger H2O do pomieszczeń wilgotnych. Tam, gdzie klej nie jest składową i nie wchodzi w skład systemu do pomieszczeń mokrych, produkt stosuje się na powierzchniach narażonych na zmienne działanie wilgoci.



- **Wchodzi w skład systemu Flügger H2O do pomieszczeń wilgotnych**
- **Łatwy w obróbce**
- **Długi czas otwarty**

Znakowania

Zastosowanie

Łazienki i toaleta, strefa mokra i wilgotna.
Produkt należy stosować zgodnie z obowiązującym prawem, normami i rozporządzeniami odnośnie wymagań dotyczących podłoża, właściwości użytkowych, wodo- i paroszczelności.
Na betonie, lekkim betonie, gładziach, tynkach.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do obróbki powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Usunąć wszystkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem i odspajające się powłoki malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie.
Usunąć brud, sadzę, tłuszcz i materiały kredujące za pomocą środka Fluren 37.
Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, nikotynę i sadzę należy czyścić za pomocą odpowiedniego produktu (np. Fluren 49) i przemalować za pomocą produktu Interior Stop Primer.
Twarde, gładkie podłoża należy zmatowić.
Pęknięcia, nierówności i otwory trzeba zaszpachlować odpowiednią masą szpachlową i wyrównać.
Chłonne i porowate podłoża należy zagruntować.

Aplikacja
Aplikacja pędzlem lub wałkiem.
Dostosować grubość warstwy do podłoża i okładziny ściennej.
Nakładać techniką „mokre na mokre” i wykończyć zaczesując w tym samym kierunku.
Różnice w grubości warstwy kleju lub nierówna struktura może skutkować nierównomiernym wyglądem końcowej powierzchni.
Niewystarczająca grubość nakładanej warstwy kleju powoduje ryzyko powstawania pęcherzy i niewystarczającej przyczepności.
Nadmierna grubość warstwy kleju powoduje ryzyko spękania i widoczne plamy.
Klej nałożony na wierzchnią stronę okładziny może powodować widoczne plamy.
Wysoka lub niska temperatura może wpływać na lepkość materiału.
Podczas schnięcia/utwardzania nie może dojść do kondensacji pary wodnej i wilgoci.
Niska temperatura i zwiększona wilgotność wydłużają czas schnięcia i utwardzania.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Zawsze należy wykonać aplikację testową w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

Oczekiwany rezultat
Jednolite podłoże odporne na wilgoć.
Nie wytrzymuje stałej ekspozycji na wilgoć i wodę.
Powierzchnia nadaje się do malowania po całkowitym wyschnięciu okładziny ściennej i kleju.
Należy zachować ostrożność w pierwszym okresie uzytkowania powierzchni aż do całkowitego wychnięcia kleju.

Uwaga!
Należy zapewnić dobrą wentylację podczas przyklejania okładzin i po jego zakończeniu.

Informacje o środowisku
Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, ile klej potrzebujesz.
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość klej z narzędzi.
Klej i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe, a metalowe uchwyty należy usunąć i sortować jako metalowe.
Zachowaj resztki klej do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie
w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu.

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Gęstość (kg/l)	1.05
Zawartość części stałych wagowo	31
Zawartość części stałych objętościowo	27
Nominalna wydajność (m²/l)	4
Wysoka wydajność (m²/l)	5
Niska wydajność (m²/l)	3
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +15°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Rozcieńczanie	Nie należy rozcieńczać
Mycie narzędzi itp.	Woda
Country of Origin	Denmark

Obecna wersja karty technicznej

lipiec 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

grudzień 2025