H2O Seal Pro

Produktbeskrivelse
MS-fugemasse til vådrum, indendørs. Overmalbar med god vedhæftning og elasticitet. Indgår i Flügger H2O vådrumssystem.



- **Indgår i Flügger H2O vådrumssystem**
- **Høj elastisk**
- **Overmalingsbar MS-fuge**

Mærkninger

↘
Produktet er en deklareret vare i SCDP for Nybyggeri generation 4.

Anvendelse
Anvendes til lukning af samlinger mellem lofter, vægge, indfatninger, døre og paneler på de fleste bygningsmaterialer og malede underlag i fugtige rum.
Fuger bør dimensioneres således at fugens bevægelse er under +/- 20 %.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.
Nyt eller bart afrenset træ grundes med Interior Stop Primer.
Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.
Anvend evt. fugeunderlag i ret dimension, fugedybde = ½ fugebredde.
Smalle revner og samlinger udføres bedst som kvadratiske fuger.

Påføring
Fugepistol.
Fugepastronens gevindtop afskæres.
Spidsen tilpasses med skråt snit, < fugebredde.
Let bearbejdlig, trykkes på plads og glittes med fugegummi eller fugepind og vand inden fugen danner skind.
Afstem valg af værktøj til fugens bredde.
Overskydende fugemasse fjernes mekanisk.
Anvend evt. afdækningstape som fjernes umiddelbart efter påføring.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat
Elastisk fuge, der kan optage temperatur- og fugtbetingede bevægelser.
Mat, ikke slibbar overflade som kan overmales.
Knaster kan medføre misfarvning.
Krakkering ved overmaling kan opstå hvor maling ikke har elasticitet som fugen.
Ekspansionsfuger overmales ikke.

OBS!
Fuger < 6 mm. eller > 30 mm. optager ikke maksimal fugebevægelse.

Miljøinformation
Fjern mest mulig fugemasse fra værktøj før afvaskning med mineralsk terpentin. Hæld ikke rest af flydende fugemasse i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende fugemasse korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Supplerende Info
Holdbarhed: 18 måneder i ubrudt emballage.

Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Massefylde (kg/l)	1.5
m/l, afhængig af fugebredde og dybde	18
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Temperaturbestandighed Maks. (°C)	Max. +90°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	8
Fugebevægelse (%)	20
Hårdhed (Mohs)	25 shore A
Rengøring af værktøj m.v.	Uhærdet fugemasse fjernes med mineralsk terpentin. Hærdet fugemasse fjernes mekanisk.

Nuværende TDS Version

december 2025

Erstatter TDS Version

december 2024