H2O Seal Pro

Produktbeskrivning
MS-fogmassa för våtrum, inomhus. Övermålningsbar, med bra vidhäftning och elasticitet. Ingår i Flügger H2O våtrumsystem.



- **Ingår i Flügger H2O våtrumssystem**
- **Hög elastisk**
- **Övermålningsbar MS-fog**

Märkningar

↘
Produkten är en deklarerad artikel i SCDP för Nybyggnad generation 4.

Användning
Används till tätning av fogar mellan tak, väggar, infattningar, dörrar och paneler på de flesta typer av byggmaterial och målade underlag i våtutrymmen.
Fogar bör dimensioneras så att fogens rörelse är under +/- 20 %.

Underlag
Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling
Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.
Nytt eller bart renskrapat trä grundas med Stop Primer.
Absorberande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.
Använd eventuellt fogunderlag i rätt dimension, fogdjup = ½ fogbredd.
Smala sprickor och skarvar utförs bäst som kvadratiska fogar

Applicering
Fogpistol.
Fogpatronens gängade topp skärs av.
Spetsen anpassas med snett snitt < fogbredden.
Lättbearbetad, trycks på plats och slätas antigen med foggummi, fogpinne, finger och vatten innan fogen stelnar.
Välj verktyg efter fogens bredd.
Överflödig fogmassa avlägsnas mekaniskt.
Använd eventuellt maskeringstejp som tas bort omedelbart efter påförande.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondens får inte förekomma.
Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsintervall.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.
Utför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Elastisk fog som kan absorbera temperatur- och fuktrelaterade rörelser.
Matt, icke slipbar yta som kan övermålas.
Kvistar kan medföra missfärgning.
Krackelering vid övermålning kan uppstå då färgen inte har samma elasticitet som fogen.
Expansionsfogar övermålas ej.

OBS!
Fogar < 6 mm eller > 30 mm tar inte upp maximal fogrörelse.

Miljöinformation
Ta bort så mycket fogmassa som möjligt från verktyg före tvättning med lacknafta. Häll inte rest av flytande fogmassa i avloppet, lämna den på den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara fogmassa som blir över på rätt sätt så att resterna kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Kompletterande info
Hållbarhet: 18 månader i obruten förpackning.

Produkten ingår i MVK godkänt Våtrumssystem.
Link till utförandeanvisning: Flügger H_2O Våtrumssystem

Tekniska data

Produkttyp	Spackel- och fogmassa
Densitet (kg/l)	1.5
m/l, beroende av fogbredd och djup	18
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Temperaturbeständighet Max (Celsius)	Max. +90°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	8
Fogrörelse (%)	20
Hårdhet (Mohs)	25 shore A
Rengöring av verktyg osv.	Ohärdad fogmassa avlägsnas med lacknafta. Härdad fogmassa avlägsnas mekaniskt.

Nuvarande TDS version

december 2025

Ersätter TDS version

december 2024