H2O Seal Pro

Produktbeskrivelse
MS fugemasse for våtrom, innendørs. Overmalbar med godt feste og elastisitet. Inngår i Flügger H2O våtromssystem.



- **Inngår i Flügger H2O våtromssystem**
- **Høy elastisk**
- **Overmalbar MS-fuge**

Merking

BASTA ALPHA

↘
Produktet er en deklarert vare i SCDP for Nybygg generasjon 4.

Anvendelse
Anvendes til tetting av skjøter og sprekker mellom himlinger, vegger, utforinger, dører og paneler på de fleste bygningsmaterialer og malte underlag i fuktige rom.
Fuger bør dimensjoneres slik at fugens bevegelse e under +/- 20 %.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling
Løstsittende materiale og maling fjernes ved rengjøring og sliping.
Smuss, skitt, fett og materiale som overføres til andre ting rengjøres med Fluren 37.
Nytt eller bart rengjort tre grunnes med Stop Primer.
Sugende og porøse underlag grunnes med Forankringsgrunning.
Bruk ev. fugeunderlag i rett dimensjon, fugedybde = ½ fugebredde.
Smale revner og samlinger utføres best som kvadratiske fuger.

Påføring
Fugepistol.
Fugepatronens gjengetopp skjæres av.
Spissen tilpasses med skrått snitt, < fugebredde.
Lett å bearbeide, trykkes på plass og glattes med fugegummi eller fugepinne og vann før fugen danner skinn.
Tilpass valg av verktøy til fugens bredde.
Overskytende fugemasse fjernes mekanisk.
Bruk ev. tildekningsteip som fjernes umiddelbart etter påføring.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding.
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Forventet resultat
Elastisk fuge som kan absorbere temperatur- og fuktighetsrelaterte bevegelser.
Matt, ikke slipbar overflate som kan overmales.
Kvister kan medføre misfarging.
Krakkelering ved overmaling kan oppstå når maling ikke har elastisitet som fugen.
Ekspansjonsfuger overmales ikke.

OBS!
Fuger < 6 mm. eller > 30 mm. opptar ikke maksimal fugebevegelse.

Miljøinformasjon
Fjern mest mulig fugemasse fra verktøy før vasking med white spirit. Hell ikke rester av flytende fugemasse i avløp. Lever den på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende fugemasse korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Supplerende Info
Holdbarhet: 18 måneder i ubrutt emballasje.

Tekniske data

Produkt type	Sparkel - og fugemasse
Densitet (kg/l)	1.5
m/l, avhengig av fugebredde og dybde	18
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Temperaturbestandighet Maks. (°C)	Max. +90°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	8
Fugebevegelse (%)	20
Hardhet (Mohs)	25 shore A
Rengjøring av verktøy osv.	Uherdet fugemasse fjernes med White spirit. Herdet fugemasse fjernes mekanisk.

Nåværende TDS Versjon

desember 2025

Erstatter TDS Versjon

desember 2024