Primer H2O

Produktbeskrivning



Grund- och mellan specialprimer för ytor i våtutrymmen.
Rekommenderas för ytor som utsätts för särskilt höga funktionskrav där det förekommer varierande fukt- och vattenpåverkan. Ingår i Flügger H2O våtrumssystem.

- **Bästa primern till badrummet**
- **Ingår i Flüggers våtrumssystem**
- **Primer och mellanfärg i ett**

Märkningar

Användning

Badrum, toaletter, våtutrymmen.
Används i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter om krav på underlag, ytmaterial och vatten- samt ångtäthet.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Löst sittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.
Kalk och tvålrester avlägsnas med Fluren 33.
Hårda, glatta underlag mattslipas.
Sprickor, hål och ojämnheter spacklas med lämplig fog/spackelmassa.
Appliceras som grundbehandling innan väggbeklädnaden limmas upp.
Efter uppsättning av väggbeklädnaden, applicera Flügger Primer H2O innan sluttbehandling med Dekso 20 H2O.

Applicering

Pensel eller rulle.
Välj verktygstyp efter krav på finish.
Applicera vått i vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och tid för genomhärdning.
Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Svagt blåtonad för spårbarhet för vidare behandling.
Slutbehandlas med väggbeklädnad och/eller Flügger Dekso 20 H2O.
Belasta ytan med försiktighet och undvik direkt vattenpåverkan innan färgen är helt genomhärdad.

Tips
Om inte hela förpackningens innehåll används vid ett och samma arbetstillfälle rekommenderas att arbeta från en separat hink eller färgtråg i stället för direkt från originalförpackningen, eftersom upprepad öppning och exponering för luft kan påverka färgens egenskaper och hållbarhet.
Häll därför endast upp den mängd färg som behövs i en separat hink eller färgtråg.
Använd vid behov plastpåsar eller insatser för att hålla färgtråget eller hinken rent.
Håll färgen täckt under pauser för att undvika att den torkar.
Häll inte tillbaka färgrester i originalförpackningen.
För att minimera spill rekommenderas att endast hälla upp den mängd färg som behövs efter hand.
Vid förvaring kan färgen med fördel hällas över i en mindre, väl tillsluten behållare som passar mängden.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Kompletterande info
Produkten ingår i MVK godkänt Våtrumssystem.
Link till utförandeanvisning: Flügger H_2O Våtrumssystem

Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.03
Torrhalt: Vikt %	39
Torrhalt: Vol %	37
Nominell sträckförmåga (m²/l)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)	28
Total emission jf. EN16000-9:2006: (< µg/m²h efter 28 dagar)	10
Utspädning	Vatten
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/g): 30 g/l (2010) Product VOC: max 2,5 g/l
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

oktober 2026

Ersätter TDS version

juli 2026