

Træ & Metal 20

Produktbeskrivelse

Miljømærket acryl træ og metalmaling med let og smidig påføringssegenskaber og ekstra flot sammenflydning. Giver en flot hård halvmat finish. Anbefales til emner hvor der stilles høje æstetiske og middel funktionelle krav.

- Flot sammenflydning
- Hård overflade
- Flot halvmat finish



Mærkninger



Anvendelse

Anvendes indendørs på grundet eller tidligere behandlet træ og på rustbeskyttet metal. Døre, dørkarme, fodlister, køkkenlåger, vindueskarme og møbler.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Behandling

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.

Misfarvning fra nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.

Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.

Revner, ujævnheder og huller spartles.

Nyt eller bart afrenset træ grundes med Stop Primer.

Påfør 1-2 gange. Nogle nuancer kræver ekstra behandlinger.

Påføring

Pensel eller korthåret malerulle.

Afstem valg af værktøj med krav til finish.

Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Halvmat hård overflade.

Tåler efter ophærdning rengøring med rengøringsmidler, blød børste, vand og klud.

Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.

Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Glans	Halvmat;20
Massefylde (kg/l)	1.29
Tørstof vægt (%)	53
Tørstof vol. (%)	41
Nominel rækkeevne (m²/l.)	9
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20° C, 60 % RF (timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m²h efter 28 dage)	10
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 1
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

december 2025

Erstatter TDS Version

december 2024