

Dekso AİR

Vörulýsing

Mött 100% akrýl málning. Ráðlögð fyrir svæði með miklar kröfur um notkun og sérstakar fegrunarkröfur þar sem tillit er tekið til fólks með ofnæmi.

- Astma- og ofnæmis vottuð
- Svansmerkið
- Slitsterkt yfirborð



Merkingar



Notkunarmöguleikar

Stofur, svefnherbergi og önnur vístrými.

Filtí- og glerdúkur, veggfóður, steinsteypa, léttsteypa og vel tengt sandkítí.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa og pússa.

Fjarlægjið óhreinindi, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.

Berðu á 1-2 umferðir. Sumir undirlag gera kröfu um auka meðhöndlun.

Notkun

Pensill, rúlla eða úði

Val á verkfæri/áholdi ræðst af áferðinni

Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt

Ávallt skal nota sama lotunúmerið á samliggjandi/samfelld yfirborð

Mismunur á yfirborði getur orsakað litafrávik

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins

Efnishiti fyrir úðun, lágm. 12°C

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar

Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu

Gott að vita

Ef þörf er á viðgerð skal fjarlægja minniháttar bletti og óhreinindi með þrifum.

Blettaviðgerðir eru framkvæmdar með sama efni/lotunúmeri og upphaflega var notað.

Búast má við að blettaviðgerðir séu sýnilegar að einhverju leyti, eftir lit, gljástigi, ásetningaraðferð, yfirborðsáferð, birtu og sjónarhorni.

Stærri skemmdir eru lagfærðar með því að mála heila fleti að hornum, samskeytum og þess háttar.

Væntanleg útkoma

Matt sterkur yfirborð.

Yfirborðið þolir hreinsun með vægu þvottaefni án slípiefna, vatni og þurrkun með rökum klút.

Einangrar ekki blæðingar frá kvistum og vatnsleysanlegum litum, vatns- eða nikótínblettum.

Sýndu varúð og settu ekki hluti á yfirborðið fyrr en málningin hefur að fullu harðnað.

Ábendingar

Ef allt innihald umbúðanna er ekki notað í einni vinnulotu er mælt með því að vinna úr sérstakri fötu eða málningarbakka frekar en beint úr upprunalegu umbúðunum, þar sem endurtekin opnun og snerting við loft getur haft áhrif á eiginleika og geymslupól málningarinnar.

Hellið því aðeins því magni af málningu sem þarf í sérstaka fötu eða málningarbakka.

Notið eftir þörfum poka eða innlegg til að halda málningarbakkanum eða fötunni hreinni.

Haldið málningunni yfirbreiddri í hléum til að koma í veg fyrir að hún þorni.

Ekki hella málningarleifum aftur í upprunalegu umbúðirnar.

Til að lágmarka sóun er mælt með því að hella aðeins upp því magni af málningu sem þarf hverju sinni.

Við geymslu getur verið hentugt að hella málningunni í minni, vel lokað ílát sem hentar því magni sem eftir er.

Gæðastýring og sérskilyrði

Litur

Sá aðili sem framkvæmir verkið ber ábyrgð á að yfirfara og samþykkja valinn lit, þar með talið að tryggja staðfestingu þriðja aðila áður en varan er notuð.

Ógallaðar vörur og litablöndur eru ekki endurgreiddar.

Litafrávik

Frávik innan vikmarka sem tengjast framleiðslulotum, litblöndun og þykkt laga geta valdið smávægilegum litbrigðamun.

Viðgerð sem gerð er með efni úr sömu fötu getur verið með öðru litbrigði ef upprunalega yfirborðið hefur orðið fyrir óhreinindum, sliti eða öðrum áhrifum frá umhverfinu.

Viðgerð

Fjarlægjið minniháttar bletti og óhreinindi með hreinsun.

Viðgerð með málningu er framkvæmd með því að mála heila fleti að hornum, samskeytum og þess háttar.

Blettaviðgerðir með málningu má búast við að verði sýnilegar að einhverju leyti, eftir lit, gljástigi, ásetningaraðferð, yfirborðsáferð, birtu og sjónarhorni. Notið sömu vöru og lotunúmer og upphaflega var notað.

Skemmdir og viðgerðir skulu lagfærðar eftir þörfum með viðeigandi efnum.

Athugið!

Ef varan er lituð eða breytt á annan hátt ber varan ekki lengur ofnæmismærkið.

Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft. Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun. Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi. Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur. Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu. Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks. Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	100% akrýlmálning
Gljái	5;Mött
Eðlisþyngd (kg/l)	1.49
Þurrefnisinnihald vigt %	64
Þurrefnisinnihald rúmmál %	46
Efnisnotkun (m²/l)	8
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Snertipurrt við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	1
Tími á milli umferða við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	4
Full harka við 20 °C, 60 % raka (daga)	28
Heildarlosun samkv. EN16000-9:2006: (< µg/m²h eftir 28 daga)	10
Flokkad samkvæmt EN 13300	Wet abrasion resistance: R class 2 Contrast ratio: H10 class 2 (at 8 m2/l) Gloss: G4 dead-matt Maximum grain size: S1 fine
Þynning	Vatn, er venjulega ekki þynnt
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn
Country of Origin	Denmark

Núverandi TDS útgáfa

október 2026

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júní 2026

