

Kulörprov

Produktbeskrivning

Miljömärkt kulörprov som hjälper till att göra ett kulörval.

- Täckande kulörprov
- Kulörprov
- Matt

Märkningar



Användning

Används för kulörval inom- och utomhus.

Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling

Använd kulörprovet för kulörval, inte som avslutande behandling.

Undvik att måla direkt på underlaget som sedan ska behandlas för att undvika skiftningar i det färdiga resultatet.

Måla ett prov i passande storlek, t ex på en skiva som kan flyttas runt och bedömas i olika ljusförhållanden.

Måla 1-2 gånger. Vissa nyanser kräver extra behandling.

Applicering

Pensel eller roller.

Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.

Ojämnt underlag kan ge nyanskillnader.

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.

Förväntat resultat

Matt täckande yta med enhetlig struktur och glans.

OBS!

Observera att mindre nyansskillnader mellan kulörkarta, färgprov och slutresultat kan förekomma beroende på produktval, glans, struktur, ljussättning och betraktningvinkel.

Kan endast användas som kulörprov och inte som slutbehandling.



Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Akrylatfärg;Färgprov
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.39
Torrhalt: Vikt %	58
Torrhalt: Vol %	42
Normal sträckförmåga (m ² /litr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

januari 2025

Ersätter TDS version

december 2024